Hoja técnica Masilla para piedra

presto Masilla de reparación para piedra de dos componentes. Apta especialmente para la reparación de superficies de piedra dañadas, para el pegado de elementos minerales despegados y para el relleno de orificios por taladro.

Aplicación universal en todo el sector Hobby y Do it yourself.

Calidad y propiedades

- Fácil aplicación
- Alta elasticidad
- Buena adherencia
- Fácil lijado, incluso transcurrido algun tiempo
- Resistente contra ácidos y lejías débiles, propelentes, disolventes, agua y sales

Datos físicos y químicos

- **Base:** Resina de poliester con material de relleno mineral
- **Color:** gris
- **Olor:** a estirol
- **Forma:** suave, tixotropico
- **Tiempo estado liquido/tiempo de trabajo con 20°C:** aprox. 4 – 5 Min.
- **Temperatura de trabajo:** a partir de 12°C
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):** Lijable después de: aprox. 20 – 30 Minutos
- **Punto de inflamación:** aprox. 33°C (masilla); no aplicable para endurecedor
- **Densidad con 20°C:** Masilla 1,85 g/cm³ Endurecedor 1,15 g/cm³
- **Adición de endurecedor:** 2 - 4 % (mezcla óptima 2,5 %)
- **Resistencia a temperaturas del material endurecido:** 120°C
- **Caducidad/almacenaje:** 24 m eses con almacenaje correcto (=10°C - 25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%) en envase original cerrado. Proteger de los rayos solares directos, de de las heladas y de la humedad.
- **Formato:** Masilla: Envase con anilla estrecha, 250 g Endurecedor: tubo de plásticos

Mediambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC’s. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacio en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio.Clasificacion: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación

- La superficie a tratar debe estar libre de óxido, limpia, seca, libre de grasa y estar lijada.
- Sacar la cantidad necesaria de material del envase, y mezclarlo muy bien con la cantidad correspondiente de endurecedor.
- Aplicar este material mezclado en el grosor de capa deseada.
- Después de aprox. 20-30 minutos se puede taladrar, lijar, serrar, imprimar y pintar la superficie así tratada.
- Limpiar los útiles de trabajo inmediatamente después de su uso, en caso necesario con un diluyente nitro.
- No debe volver a colocar en el envase los restos del material mezclado.

Datos para el pedido

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Stand: 24. August 2010
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com