

REVITALIZADOR PARA MADERA

Referencia	A2770
Descripción del producto	Composición química con capacidad penetrante encargada de nutrir y proteger la madera barnizada frente al desgaste adquirido con el paso del tiempo. Emulsión acuosa de un componente para mobiliario y suelos de madera formulado con una resina híbrida acrílica poliuretano.

Características técnicas

Color UNE EN ISO 3668	Incoloro
Brillo (geometría 60°) UNE EN ISO 2813	Brillante
Peso específico. (Kg/L) UNE EN ISO 2811-1	1.03 ± 0,02 Kg/L
Viscosidad de suministro UNE EN ISO 2431	22 ± 2 segundos a 20°C
Conservación y Estabilidad en envase	Excelente hasta 1 año, en envase original sin abrir, a temperatura y humedad normales.
Rendimiento Teórico	8-10 m ² /L, según estado, porosidad y tipo de la madera.

Instrucciones de aplicación

Aplicación	Producto adecuado para aplicación sobre suelos, madera maciza y mobiliario de jardín.
Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35°C
Humedad relativa ambiental	Máximo 70%
Humedad del soporte	Inferior a 15%
Espesor de capa máximo	120 gr/m ²

	Diluyente	Porcentaje de aplicación
Brocha	Agua	Puede diluirse hasta un máximo de 15%
Espanja	Agua	Puede diluirse hasta un máximo de 15%

Diluyente de limpieza	Agua
Limpieza de utensilios	Limpiar inmediatamente después de su uso con agua.

Propiedades y Modo de empleo

Propiedades:

Proporciona acabados con excelente dureza y elevada elasticidad.
Rápido secado sin presencia de blocking a las pocas horas.
El producto otorga a los soportes aplicados una excelente resistencia química y física.
Devuelve el aspecto inicial como si la madera estuviera recién tratada.

Preparación de superficies:

Las superficies deben estar limpias, secas y deben ser consistentes.

Sobre superficies sin barnizar: Limpiar y lijar, eliminar el polvo, grasa, aceite ceras, pequeñas imperfecciones, etc. Aplicar la primera mano diluida un 10-15%. La segunda y tercera mano, ligeramente diluida o al uso.

Lijar suavemente entre capas para facilitar la adherencia y mejorar el acabado.

Sobre superficies ya barnizadas y/o envejecidas y deterioradas: Eliminar el barniz en mal estado y proceder como en superficies sin barnizar.

Modo de empleo:

Remover bien el contenido del envase.

Aplicar con buena renovación de aire, en capas delgadas, uniformes y bien extendidas.

No aplicar a temperatura inferior a 5°C.

Secado / Polimerización

Secado al aire (20°C y 80% H.R.)	30-60 minutos, en función del espesor aplicado
Intervalo de repintado mínimo	10 - 12 horas
Secado para Ensayos Físicos y Químicos	15 días

Generales

Envasado	1 L
Almacenamiento	Guardar en lugar fresco. No almacenar los envases abiertos o empezados.

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usados.
No almacenar con temperatura inferior a 10°C
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 04/11/2022 Esta ficha anula todas las anteriores.

REVITALIZADOR PARA MADERA 2/2