



CERAMICA INDUSTRIAL SAN FRANCISCO DE BAILEN S.L.

Telf.: 953 675 271/ 953 672 509/ Fax: 953 676 088
www.ceramicasanfrancisco.com
Ctra. Córdoba - Valencia Km. 110
23710 BAILEN (JAEN)



Fecha:	CE 0099/CPD/A73/0101	
	UNE EN 771-1 + A1: 2015 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida	
	Año estampado marcado: 07	
	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
	Designación del producto	HUECO DOBLE DE 9
	Descripción	Ladrillo hueco de arcilla cocida con perforación horizontal, no visto, categoría II, tipo LD
	Uso previsto	Pieza P con uso previsto en fabrica de albañilería protegida. Muros no resistentes, con exigencias térmicas, acústicas y resistencia frente al fuego. Junta corriente de mortero.
	Dimensiones y Tolerancias dimensionales (EN 772-16, EN 772-3)	Geometría Y Forma (UNE EN 772-16,EN 772-3)
	Longitud: 225 mm Anchura: 100 mm Grueso: 90 mm Categoría tolerancias: T ₁ Categoría Intervalo: R ₂ Configuración: Como en el esquema adjunto. (Pieza del grupo 4 según la Norma EN 1996-1-1:2005) Planicidad: PND Paralelismo: PND % Huecos (volumen de todos los huecos formados): 57% Volumen del mayor hueco (% volumen bruto): 9,0% Espesor combinado de los tabiquillos interiores y exteriores: ≥ 20	
	Aislamiento acústico a ruido aéreo	

Datos del cliente y obra a la que se suministra el material:	Densidad aparente: 795 Kg/m ³ (D1) Densidad absoluta: 1840 Kg/m ³ (D1)
	Geometría y forma: Según se indica arriba.
	Resistencia a compresión (UNE EN 772-1)
	Resistencia media a compresión: ≥ 4 N/mm ² (Categoría II) Ensayo de compresión ⊥ a la cara de apoyo (canto)
	Propiedad Térmica (EN 1745) Método
	Valor tabulado del Catalogo de Elementos Constructivos
	λpieza (W/m x k): 0,32 Rmuro (m2 x k/w): 0,23
	Durabilidad
	Resistencia al hielo / deshielo: F ₀ (exposición pasiva)
	Absorción de agua

Datos del cliente y obra a la que se suministra el material:	NPD, no destinado a ser expuestos.
	Contenido en sales solubles activas (UNE EN 772-5)
	Categoría: S0
	Expansión por humedad (UNE EN 772-19)
	PND
	Reacción al fuego
	Euroclase A1 (contenido en materia orgánica < 1% en volumen distribuido en forma homogénea: sin necesidad de ensayo)
	Permeabilidad al vapor de agua (EN 1745)
	Coefficiente de difusión al vapor de agua: 10 tabulado según EN 1745
	Adherencia

Datos del cliente y obra a la que se suministra el material:	PND, no destinada a elementos sujetos a requisitos estructurales.
--	---

Fecha: 7/08/17

Aprobado por: Rubio Rusillo Juan Jesús