

Carretera Castellón-Alcora km. 20,3
12110 Alcora, Castellón de la Plana (España)
Telf. +34 964 090 657 Móvil. 610 527 248
e-mail: esther@cithetiles.es



Onda, 31 de Mayo de 2017

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
TECHNICAL SPECIFICATIONS:

SERIE ESCOCIA, CUBRECANTO Y ESCUADRA
Bicocción pasta roja. (DOUBLE FIRED IN RED BODY)

ENSAYO
RESULTADO _____
TEST
RESULT _____

Capacidad de absorción de agua >10% <i>Water absorption capacity</i>	EN ISO 10545-3 Grupo BIII
Dimensiones (Longitud/Anchura) <i>Length, width</i>	EN ISO 10545-2 $\pm 0,5\%$
Grosor <i>Thickness</i>	EN ISO 10545-2 $\pm 10\%$
Resistencia al Cuarteo norma <i>Cracking resistance</i>	EN ISO 10545-11 Cumple la
Resistencia Flexión para < 10 cm <i>Flexion resistance N/mm² < 10 cm</i>	EN ISO 10545-4 > 500 N
Resistencia Flexión para > 10 cm <i>Flexion resistance N/mm² > 10 cm</i>	EN ISO 10545-4 > 600 N
Módulo Rotura < 10 cm / > 10 cm <i>Break module</i>	EN ISO 10545-4 >15 N/mm ²
Resistencia a la abrasión superficial de las baldosas esmaltadas. Método PEI Clase 4 <i>Resistance to surface abrasion for glazed tiles. PEI method.</i>	EN ISO 10545-7 12000 rev.
Resistencia química a ácidos y bases débiles. <i>Chemical resistance to acids and alkalis of low concentration.</i>	EN ISO 10545-13 GLA
Resistencia química a ácidos y bases	EN ISO 10545-13 GHA

fuertes.

*Chemical resistance to acids and alkalis
of high concentration.*

Resistencia química a productos domésticos y sales para piscinas.

*Determination of chemical resistance to
domestic products and swimming pool salts.*

EN ISO 10545-13 GA

Resistencia a las manchas.
Clase 5

Resistance to stains.

EN ISO 10545-14

Dureza al rayado superficial (Escala Mohs) Valor 3 (Calcita)

Surface scratch resistance (Mohs scale)