



ER-1334/2009

# AMARGÓS

INDUSTRIA DE LA MADERA

## FICHA TÉCNICA: PRECERCOS

### MATERIALES UTILIZADOS

MADERA DE ABETO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Procedencia: Escandinavia y Europa central.</li><li>- Madera certificada en origen PEFC</li><li>- Nivel de humedad: 11% - 14%</li><li>- Densidad: 450kg/m<sup>3</sup> – 500kg/m<sup>3</sup></li></ul>
Cola	Cola para alta frecuencia tipo B-3 o superior, cuyas características cumplen con los requerimientos de acuerdo con la norma DIN68.602
Garras de Acero	Acero decapado DD1

### ELABORACIÓN

Los premarcos son elaborados mediante un proceso productivo que garantiza su máxima calidad, mediante la utilización de maquinaria dotada de las últimas tecnologías, y con encoladoras de alta frecuencia, todas ellas manipuladas por personal cualificado en su manejo y mantenimiento.

**AMARGÓS SLU**  
INDUSTRIA DE LA MADERA  
Colón s/n. Aptdo. Correo 51729  
46610 Guadassuar (Valencia) T\_96 757 13 17  
amargos@amargos.com www.amargos.com