

CENTRO 1	CENTRO 2
Julio Cachafeiro, 21 – 27240 MEIRA – LUGO T: 982 330163	Polígono Industrial de Meira – 27240 MEIRA – LUGO T : 649 914804

Declaramos, de acuerdo con el **Control de Producción en Fábrica**, que los bloques de hormigón de referencia cumplen con las disposiciones del Anexo ZA de la norma **UNE-EN 771-3:2011+A1 “Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)”**.

Solicitar **Declaración de Prestaciones** de obligada disponibilidad según el Reglamento (UE) N° 305/2011.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO											
DENOMINACIÓN COMERCIAL	BLOQUE LISO CARA VISTA 15x20x40										
	Código	10150	Colores disponibles	1	2	3	5	6	7	8	
				Gris	Crema	Marrón	Blanco	Granito	Pedregal	Porriño	
USO	CERRAMIENTO (Muros y Particiones)										
TIPO	Áridos	Densos	Categoría de fabricación	II	Familia superficial			Cara Vista			
	Familia resistente	R6	Hidrofugado	SI			Color	Ver Colores disponibles			
PIEZAS ESPECIALES DISPONIBLES			Medios – Bloque 2 Caras lisas – Dintel – Esquina - Plaqueta								
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS											
Grupo (CTE)	Pieza Hueca	Configuración	2 alveolos pasantes. Índice macizo entre 0,5 y 0,6. Espesor paredes ext. > 20 mm								
DIMENSIONES					l (longitud)		w (anchura)		h (altura)		
Dimensión nominal (mm) / Serie dimensional: A 150					400		150		200		
Dimensión de fabricación (mm)					390		140		190		
Tolerancia dimensional (mm): D2					+1 / -3		+1 / -3		± 2		
PROPIEDADES FÍSICAS E HIGROMÉTRICAS											
DENSIDAD		Densidad aparente en seco		1.175 Kg/m³ ±10%			Densidad seca absoluta		2.100 Kg/m³ ± 10%		
Absorción agua por capilaridad		< 3 g/m²s	Absorción de agua	< 0,32 g/cm³		Factor de resistencia al vapor de agua (μ)		10	Durabilidad Hielo-Deshielo		NPD
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (Variación debida a la humedad)				Retracción 0.55 mm/m Entumecimiento: 0.65 mm/m							
PROPIEDADES MECÁNICAS											
Carga Aplicada perpendicular a las superficies de apoyo											
RESISTENCIA MECÁNICA		Resistencia a compresión media (equivalente)				≥8 N/mm²		Resistencia normalizada		≥10 N/mm²	
Resistencia adherencia a cortante		0,15 N/mm² para morteros de uso corriente y para los morteros ligeros 0,30 N/mm² para morteros para juntas y capas finas						Resistencia adherencia a flexión		PND	
PROPIEDADES TÉRMICAS Y COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO											
Reacción al fuego		Euroclase A1		Resistencia al fuego			REI-90 sin revestir				
PROPIEDADES ACÚSTICAS. Valor mínimo declarado con revestimiento en ambas caras de 15 mm											
Aislamiento acústico al ruido aéreo directo				R = 45 dBA		MASA aproximada (mortero junta d=1900 Kg/m³)				200 Kg/m²	
SUSTANCIAS PELIGROSAS											
PND (Prestación No Declarada)											
OTROS DATOS											
Peso Unidad		13,5 Kgs		Uds. Palet (105x120)		110		Peso Palet		1.505 Kgs	

NOMBRE	Juan José González Morán	FIRMA	SELLO
CARGO	Responsable de Calidad		 Julio Cachafeiro, 21 27240 MEIRA - Lugo T 982 330 163 F 982 330 551 info@eiros.es www.eiros.es
FECHA	17/03/2008		