

PINTURA POLIURETANO SUELOS EXTERIORES



Descripción del Producto Pintura suelos industriales, exterior y de máxima calidad a base de resinas de poliuretano especiales y pigmentos de alta solidez

Carta de Colores [Carta de colores Pinturas para Suelos](#)



Características Técnicas

Color	Verde Cromo, rojo Inglés y gris Ral 7038
Aspecto	Semibrillante
Secado al tacto	3 - 4 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 12-24 horas
Rendimiento	5-8 m ² /l, mano, según estado y estructura de la superficie
Diluyente	DILUYENTE POLIURETANOS SUELOS EXTERIORES
Almacenamiento	Excelente hasta 6 meses, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Gran poder de cubrición
- Poder de relleno
- Alta dureza y equilibrada elasticidad
- Acabado adherentes
- Resistente a la abrasión, a los desgastes, fregados, vertidos de grasas, aceites minerales, otros agentes químicos y suciedad en general
- Elimina la formación de polvo de suelo, mejora su dureza superficial, evita su erosión y desgaste facilitando su limpieza y haciendo el suelo más decorativo.
- Excelente resistencia al exterior

Aplicaciones

- Adecuado para suelos de hormigón, morteros de cemento y otros derivados.
- Adecuado para superficies interiores y exteriores y garajes, talleres, bodegas, naves industriales, fabricas, parkings.

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Preparar la cantidad a usar
- Se suministra en dos envases, Componente "A" y Componente "B".
- Proporción de la mezcla (en volumen): 3 partes de "A" y 1 partes de "B".
- Agitar hasta total incorporación. (Máquina mezcladora)
- Dejar reposar 9 - 10 minutos
- Vida de la mezcla 10-12 horas a 20 °C.
- Aplicar con buena renovación de aire, en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
- Aplicación a: Brocha y rodillo

Preparación de Superficies

- Las superficies deben estar lijadas, limpias, secas, libres de polvo, grasa, aceites y humedad.

Suelo limpio, seco y bien fraguado (28 días)
Humedad residual del suelo inferior a 6%.
Preferentemente con rugosidad para mejorar la adherencia
Sobre superficies sin pintar: Aplicar 2 ó 3 manos al uso (la 1º mano ligeramente diluida)
Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficies sin pintar

Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C.
Humedad relativa ambiente inferior a 75%
Temperatura soporte superior a 5°C

Otros Datos

Envasado	4L (3+1), 16L (12+4)
COVS GR/L	454

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.
La estabilidad máxima del catalizador es inferior a 6 meses a 20°C.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 10-11-2016 (2) Esta ficha anula todas las anteriores.