

MODELO	MISTRAL MARRON		
FORMATO	45 x 45		
PRODUCTO	Gres. Grupo Blla		
<u>DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO</u>	<u>VALOR NORMA</u>		<u>NORMA DE ENSAYO</u>
ABSORCIÓN DE AGUA	3% < AA < 6%	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-3
CARGA DE ROTURA	> 1100 N	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	> 22 MPa	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	Clase	PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA	Método disponible	N.P.	UNE-EN-ISO 10545-12
RESISTENCIA QUIMICA (Productos domésticos y sales de piscinas)	Mínimo GB	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Mínimo Clase 3	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	Método disponible	Clase 0	UNE-ENV 12633:2003
DUREZA MOHS	Mínimo 3	Cumple	EN 101