

DESCRIPCIÓN

Esmalte antioxidante al disolvente, para la protección y decoración de superficies de hierro interiores y exteriores, confiriendo un acabado forja.

PROPIEDADES

- Buena elasticidad.
- Facilidad de aplicación.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Buena cubrición.
- Buen poder antioxidante.

APLICACIONES

Para el pintado de toda clase de superficies de hierro debidamente preparadas en interiores y exteriores. Para la decoración de farolas, verjas, puestas, barandas, etc.

CARACTERÍSTICAS

Acabado: Forja.

Rendimiento 8 - 12 m²/L y mano. El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones del soporte y de la aplicación.

Densidad: 1.50 ± 0.2 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2). Según color.

Secado: 4 ± 2 horas a 25 ± 8°C.

Repintado: 24 horas.

Utensilios: Limpieza con disolvente de limpieza o disolvente universal.

C.O.V.: Valor límite de la UE para el product (Cat A/i):500g/L (2010). Contenido máximo en COV: 500g/L.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Para superficies nuevas:

- Eliminar restos de óxido y cascarillas de laminación, partículas sueltas y restos de calamina mediante cepillado o chorreado hasta dejar la superficie libre de óxido, desengrasar y aplicar 2 manos de esmalte antioxidante forja.

Para superficies ya pintadas:

- En buen estado: lijar la superficie, limpiar y aplicar esmalte antioxidante forja. Realizar prueba de compatibilidad y aplicar producto.
- En mal estado: eliminar la pintura, limpiar el óxido y desengrasar y actuar como si fuera una superficie nueva.
- Para obtener una mayor protección de la superficie aplicar previamente una imprimación antioxidante compatible.

MODO DE EMPLEO

Producto listo al uso.

Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

Si fuera necesario, utilizar disolvente para esmaltes para diluir el producto.

PRESENTACIÓN

En envases de 750mL.

RECOMENDACIONES

Remover el producto hasta homogenizar el contenido.

Después de usar, tapar en envase procurando dejar poca cámara de aire si se va a tardar en utilizar de nuevo.

No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Pintar sobre superficies que estén al menos 3°C por encima del punto de rocío.

Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.

ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas condiciones no debe exceder los 24 meses.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto.

- Leer la etiqueta antes del uso.

- Mantener alejado fuera del alcance de los niños.

- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

FICHA TÉCNICA - 25/11/2022

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.