

CAPA ESPECIAL C2

CEMENTO COLA ESPECIAL PARA SOLERIA C2

Cemento cola de ligantes mixtos especialmente indicado para la colocación de solados de piezas de baja absorción en interiores y exteriores.

DESCRIPCIÓN

Adhesivo cementoso de ligantes mixtos. Con base de cemento Pórtland, áridos seleccionados de granulometría controlada y aditivos especiales que mejoran la adherencia y la trabajabilidad. Para colocación de pavimentos de baja absorción en capa fina. De uso interior y exterior, C2 según UNE-EN 12004.

SOPORTE

Suelos de hormigón y soleras a base de cemento. Con una planeidad adecuada deben ser: duros, estables, limpios, exentos de polvo y sin restos de pintura. Comprobar que no existen partes disgregables en el soporte.

Se pueden realizar recrecidos de hasta 5 mm con el mismo producto 48 horas antes de la colocación del pavimento.

MODO DE EMPLEO



- 1 Amasar con aprox. 6.5-7 l de agua limpia con una mezcladora eléctrica a bajas revoluciones hasta conseguir una masa homogénea sin grumos y con la consistencia deseada.
- 2 Dejar reposar la masa 5 minutos y reamasar antes de la aplicación.
- 3 Extender la pasta sobre el soporte en paños no superiores a 2 m², peinando con la llana dentada adecuada. En formatos superiores a 35x35 es necesario siempre doble encolado.
- 4 Colocar las piezas cerámicas sobre el producto fresco presionándolas suavemente para conseguir un contacto completo en toda la superficie, aplastando los surcos.
- 5 Dejar una junta de al menos 1,5 mm en interior y 5 mm en exterior. Esperar 48 horas para el rejuntado.
- 6 Respetar juntas perimetrales y estructurales. En pavimentos interior dejar juntas de partición cada 50 m² y 30 m² en exterior.

RECOMENDACIONES

En soporte con base yeso utilizar CAPAGRUESA EXTRA.

Para juntas interiores y exteriores utilizar CAPACOLOR.

No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35° C.

Comprobar periódicamente que no se ha formado una película superficial en el adhesivo extendido, en cuyo caso es necesario retirarlo y volver a aplicar producto nuevo. Comprobar la pegajosidad de la pasta levantando periódicamente alguna baldosa colocada y observando que está bien adherida.

Este es un producto listo para mezclar con agua, no añadir ningún tipo de aditivo que altere sus propiedades.

Utilizar antes de 1 año desde su fecha de envasado y almacenar en lugar cubierto y seco en su envase original cerrado al abrigo de la humedad.



CAPA ESPECIAL C2



PRESENTACIÓN

CAPA Especial C2 se presenta en sacos de papel con lámina de plástico antihumedad de 25 kg. expedidos sobre palets retractilados de 1600 kg. (64 sacos).

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Polvo blanco o gris
Agua de amasado	≈ 6,5 - 7
Granulometría	< 1 mm
Adherencia en condiciones normales	≥ 1 N/mm ²
Adherencia después de ciclo de agua	≥ 1 N/mm ²
Adherencia después de ciclo de calor	≥ 1 N/mm ²
Adherencia después de ciclo de hielo/deshielo	≥ 1 N/mm ²
Rendimiento: - encolado simple - encolado doble	3 - 4 kg/m ² 6 - 8 kg/m ²

NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Cementos Capa se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por el uso indebido de los productos.

