Ficha técnica del producto, **POLIESPOR EPS SATE**, con el código de designación: EPS - EN 13163 - DS(70,-)1 - DS(N)2 - MU(20) - TR150 -CS(10)70 – BS125 - WL(T)5 – SS50

| CARACTERÍSTICA | UNIDAD | VALOR | CÓDIGO DESIGNACIÓN |
|---|---|---|---|
| Conductividad térmica | W / m·K | 0’037 | -- |
| Clase reacción al fuego, Euroclase | | E | -- |
| Estabilidad dimensional en condiciones normales de laboratorio | % | ± 0’2 | DS(N)2 |
| Factor µ. Resistencia a la difusión de vapor de agua | 1 | 20 | MU(20) |
| Resistencia a la tracción perpendicular a las caras | kPa | ≥ 150 | TR150 |
| Tensión de compresión al 10 % de deformación | kPa | ≥ 70 | CS(10)70 |
| Resistencia a la flexión | kPa | ≥ 125 | BS125 |
| Absorción de agua a largo plazo por inmersión total | % | ≤ 5 | WL(T)5 |
| Determinación del comportamiento a cortante | kPa | 50 | SS50 |
| Módulo cortante | KPa | 1000 | GM |

Atentamente,

POLIESPOR
Pol. Ind. del Foix - c/ Motors, 2-8
Tel. 977 67 11 00 - Fax 977 16 71 65
43720 L'ARBOÇ - TARRAGONA
E-mail: info@poliespor.com
Web: www.poliespor.com

Isidre Cañaveras
Ingeniero Industrial
Resp. Calidad, RRLL y Medio Ambiente.

L’Arboç, mayo de 2.023


Poliespor, SA – CIF A-08439135 –sede central y que realiza la declaración de prestaciones.
Domicilio social y fábrica: c. Motors, 2-8, Pol. Ind. El Foix - 43720 L'Arboç (Tarragona)
Fábrica y almacén: c. L'Argent, 86-88, Parc Empresarial Carabona, 12530 Burriana (Castellón)
Poliarpop, S.L.U. Fábrica y almacén: Pol. Empresarium, C/Romero 27 naves A-B, 50720 La Cartuja (Zaragoza), empresa que comercializa los artículos plásticos. Tel. 977 67 11 00 - Fax. 977 167 165 – e-mail: info@poliespor.com