

BASE TR ESMALTE AL AGUA NOVOACRILIC BRILLANTE

DESCRIPCIÓN:

Esmalte acrílico en base agua, de primera calidad, para la protección y decoración de superficies de madera, metálicas, plásticas, minerales, etc..., tanto en exteriores como en interiores. Especialmente diseñado para ser tintado en máquina tintométrica.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Excelente resistencia al amarilleo
- Gran rapidez de secado.
- Máxima cubrición y nivelación.
- Buena adherencia sobre multitud de superficies.
- Excelente flexibilidad y elasticidad
- Máxima resistencia a la intemperie.
- Alta estabilidad a químicos domésticos.
- Acabado impecable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Naturaleza

Acrílica 100% en emulsión

Acabado

Brillante

Densidad

1.030 + 0.050 kg./litro.

Rendimiento teórico

13 m²/litro y mano, según estado de la superficie.

Materia no volátil

40-45 % en peso

Volumen de sólidos

35-42 %

Fuera de polvo

30 min.

Secado a 23°C

1 hora

Repintado a 23°C

Después de 6 horas

La temperatura y humedad ambientales influyen en el tiempo de secado.

Valor COV

Valor límite de la UE para este producto (cat A/d): 150 g/l (2007)-130 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 50 g/l de COV

PRESENTACIÓN:

Envasado: Se presenta en envases de 4 y 0,750 litros.

Aspecto: El producto es líquido.

APLICACIONES:

Es adecuado para proteger y decorar todo tipo de superficies, tanto férreas y de madera como minerales, en puertas, ventanas, paredes, muebles, mobiliario de jardín, etc..., tanto en interiores como en exteriores.

- Apto para la protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones, tanto industriales como domésticas.

- Por su rápido secado y escasez de olor se puede emplear en lugares cuya ocupación haya de ser inmediata como centros hospitalarios, públicos, hosteleros,....

ÚTILES PARA APLICACIÓN:

Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 25-30 micras secas. Producto listo al uso. No se recomienda diluir, excepto cuando sea necesario, por las condiciones de aplicación. A pistola aerográfica diluir con un 10 % de agua, como máximo.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES:

Aplicar con temperaturas entre 10 y 35° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse entre estos límites. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

BASE TR ESMALTE AL AGUA NOVOACRILIC BRILLANTE

MODO DE EMPLEO:

Superficies nuevas:

- Hierro y acero: desoxidar mediante cepillado o lijado y proteger previamente con imprimación sintética antioxidante EUROPRIMER
- Galvanizados, aluminio y otros metales: desengrasar y dar una mano delgada de WASH-PRIMER o de IMPRIMACIÓN MULTIUSOS de EUROTEx.
- Madera: unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTÉTICA de EUROTEx. Lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar.
- Yeso y masillas: sellar porosidad con este mismo producto, convenientemente diluido entre el 30 y el 50% con agua.

Repintado:

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y desperfectos, y proceder como si se tratara de superficie nueva.
- Otras superficies: Consultar con el Servicio Técnico de EUROTEx: 955 741 592

Es recomendable pintar a temperaturas comprendidas entre 10 y 35 °C.

Remover enérgicamente hasta homogeneizar completamente el contenido del envase. Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 25-30 micras secas. Producto listo al uso. No se recomienda diluir, excepto cuando sea necesario, por las condiciones de aplicación. A pistola aerográfica diluir con un 10 % de agua, como máximo. Dar, al menos, dos manos de acabado para obtener las mejores prestaciones del producto. Limpiar los útiles empleados con agua y jabón, antes de que se sequen. Con EUROSOLV 1000 o Disolvente de Limpieza EUROSOLV-I, después de secos.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.