



## 0102 Banalac Satinado


# E2

**Descripción** Esmalte alquídico satinado para acabados de calidad tanto en exteriores como en interiores, basado en resinas alquídicas, pigmentos y extendedores seleccionados.

**Propiedades**

- Excelente autonivelación
- Alto rendimiento
- Gran poder de cubrición
- Resistencia a la intemperie
- Impermeable
- Elevada dureza

<b>Acabado</b>	Satinado
<b>Color</b>	Blanco y negro.
<b>Viscosidad</b>	135 - 195 s en copa Ford nº 4 a 20 °C
<b>Solidos</b>	De 46 a 55% dependiendo del color.
<b>Secado</b>	3 - 4 horas a 20 °C.
<b>Repintado</b>	24 horas.
<b>Rendimiento</b>	De 10 a 13 m <sup>2</sup> /l. para conseguir un espesor de película seca de 40 micras
<b>Diluyente</b>	Aguarrás Mineral o Diluyente para Sintéticos
<b>Limpieza</b>	Aguarrás Mineral o Diluyente para Sintéticos
<b>Densidad</b>	1,200 Kg/L +/- 0.02
<b>COV</b>	428 g/l Cat (A/i) (500g)



**Aplicación** Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Sobre soportes de yeso o madera nuevos y sin pintar aplicar una primera mano de Selladora Banaka. Si la superficie es de hierro aplicar una mano de Imprimación Anticorrosiva Banaka. Sobre soportes de acero galvanizado imprimir con Imprimación Especial. Acabar con dos manos de Banalac Satinado a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima. Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en buen estado, realizar un lijado superficial para favorecer la adherencia y limpiar la superficie con un paño, aplicar dos manos de Banalac Satinado a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.

**Presentación** 4 Litros / 750 ml / 375 ml

**Sistema Tintométrico**  SI

**Seguridad** Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto.



## 0102 Banalac Satinado

# E2

**Conservación** Excelente en envase original y bien cerrado (24 meses). Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web [www.banaka.es](http://www.banaka.es)



**P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05  
[info@banaka.es](mailto:info@banaka.es) - [www.banaka.es](http://www.banaka.es)**

