

BARNIZ TINTE ECOBARP AL AGUA



Descripción del Producto Barniz tinte para madera, al agua, de alta calidad y decoración a base de resinas acrílicas modificadas

Carta de Colores [Barniz Tinte para Madera](#)



Características Técnicas

Color	Incoloro, castaño, roble, nogal, caoba, cerezo, palisandro, miel y sapely
Aspecto	Satinado
Secado al tacto	40-60 minutos, según tipo de madera y condiciones ambientales
Repintado	A las 4-6 horas
Rendimiento	13 - 16 m ² /l, mano, según estado de la superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

Propiedades

Se aplica sin dificultad, extendiendo y penetrando fácilmente en las maderas.
Penetrante
Poder de relleno
Acabado con equilibrada dureza y elasticidad, decorativos, duraderos, nobles y lavables
Resistente a las dilataciones y contracciones de la madera
Colores sólidos

Aplicaciones

Adecuado para protección y decoración de superficies de madera en interiores y excepcionalmente en exteriores.
Adecuado para teñido de madera.
Adecuado para restauración y embellecimiento de muebles en general.

Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase
Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
Aplicación a: Brocha y ocasionalmente a pistola

Preparación de Superficies

Sobre superficies sin barnizar: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc.
Sobre superficies en maderas barnizadas o pintadas ya, envejecidas y deterioradas: Eliminar el barniz en mal estado, ceras, parafinas, etc.
Resalta las vetas de la madera al aplicar directamente el Barniz Tinte.
Si se desea tonalidades suaves y uniformes aplicar la primera capa de BARNIZ TINTE ECOBARP AL AGUA SATINADO INCOLORO.
Se obtienen tonalidades más oscuras al aplicar otra capa del mismo color.
Si con 1 manos se obtiene el tono deseado aplicar la 2ª con Incoloro.

Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C.

Otros Datos

Envasado 0.375L y 0.75L

Observaciones

En maderas con alto grado de humedad, mayor de 20%, no es aconsejable su aplicación.

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 07-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.