

# BRUPER CRIL B-60

PINTURA DE INTERIOR - EXTERIOR

Código de producto: BR60



## DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Pintura plástica mate, a base de copolímeros vinílicos, de lavabilidad excelente, bajo contenido en COVs, transpirable, recomendada especialmente para alta decoración. Puede aplicarse al exterior.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |  |
|--|--|
| Naturaleza química                       | Copolímero vinílico  |
| Color                                    | Blanco y colores según carta   |
| Densidad ISO 2811                        | 1.57 – 1.59 Kg/l   |
| No volátiles                             | 64 – 65 %  |
| Diluyente                                | Agua   |
| Temperatura mínima de trabajo            | +5°C   |
| Temperatura máxima de trabajo            | +40°C  |
| Secado al tacto                          | 1 hora   |
| Repintando                               | 4 – 6 horas según climatología   |
| Rendimiento                              | 8 – 12 m <sup>2</sup> /l según soporte, temperatura, etc...                            |
| Acabado                                  | Mate   |
| Resistencia al envejecimiento            | Muy buena  |
| Resistencia al frote húmedo ISO11998     | Clase 2  |
| COV                                      | 18.7 g/l. Cumple con la Directiva 2004/42/CE IIA cat.a) 2010. Valor max. 30 g/l (2010) |
| Permeabilidad al agua (valor W)          | ≤0.1 [kg/(m <sup>2</sup> h0.5)] (bajo), W3   |
| Permeabilidad al vapor de agua, valor SD | ≤0.14 - < 1.14 (medio) V2  |

## SUPERFICIES DE APLICACIÓN

### -APLICACIÓN:

ALBAÑILERÍA → Yeso, cemento, escayola, cartón-yeso tipo pladur, etc...

### -SUPERFICIES NUEVAS:

ALBAÑILERÍA: Una vez limpia y seca la superficie, aplicar una primera mano diluida con agua al 10 – 15% usando brocha o rodillo. Transcurridas 4-6 horas, aplicar la segunda mano diluyendo 5-10%.

-REPINTADO: Se debe hacer sobre pintura plástica que esté en buenas condiciones, limpiar, secar, eliminar brillos y aplicar directamente BRUPER CRIL B-60.

En caso de pinturas pulverulentas, mal adheridas, temples o colas, eliminar desconchados, aplicar una mano de BRUPER FIX ACRÍLICA, esperar 24 horas y aplicar finalmente BRUPER CRIL B-60.

Si la pintura vieja está en malas condiciones, debe eliminarse, emplastecer los posibles desperfectos y tratar la superficie como si fuera nueva.

## MODO DE EMPLEO

-APLICACIÓN: Se debe hacer a brocha, rodillo, pistola, pistola sin aire.

-DILUCIÓN: Con agua, la primera mano 10-15% y la segunda 5-10%.

Para aplicar a pistola ajustar la viscosidad con agua.

-LIMPIEZA DE ÚTILES: Quitar el exceso de pintura de los utensilios antes de limpiarlos con agua

## OBSERVACIONES

Para homogeneizar la pintura debe removerse desde el fondo hacia arriba con un objeto plano.

Para ahorrar pintura para posteriores usos, volver a cerrar el envase cuidadosamente.

Esta pintura se fabrica mediante un proceso que no produce daños a las personas ni al medio ambiente.

Para más información sobre este producto consulte la Ficha de Seguridad.

VER CARTA COLORES BRUPER MIX