

BASE DELTA ANTIGRIETAS

DESCRIPCIÓN:

Bases P-D-TR para la confección de colores por el sistema tintométrico EUROTEx-SYSTEM proporcionando un recubrimiento elástico al agua basado en una emulsión acrílica foto-reticulable. Especialmente indicado para solucionar como tratamiento preventivo o curativo los problemas de micro fisuras en fachadas o paramentos exteriores de hormigón en edificios, chalets, naves, hormigón estructural.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Producto al agua.
- Excelente poder de cubrición a dos capas.
- Reticula con la luz ultravioleta solar.
- Impermeable y permeable al vapor de agua.
- Gran tenacidad y flexibilidad, soportando contracciones del sustrato.
- Extraordinaria resistencia al envejecimiento.
- Insaponificable.
- Soporta fisuras en fachadas, muros y paramentos exteriores de hasta 2 mm.
- Cumple con la Directiva 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Naturaleza

Emulsión acrílica foto-reticulable.

Acabado

Semimate

Color (UNE 48103)

Blanco nieve

Densidad (UNE 48098)

1.20 – 1.40 Kg./l

Viscosidad Stormer (UNE 48076)

95 +/- 10 KU a 25° C

Rendimiento teórico

Para impermeabilización: 3 m² / litro.

Para estanqueidad: 1 m² / litro.

Tiempos de secado (UNE 48086)

Secado al tacto: 2 – 3 horas a 20° C.

Intervalo de repintado (UNE 48086)

Mínimo: 12 - 24 horas a 20° C.

Máximo: 7 días a 20° C.

Elongación a la rotura (UNE 53412)

400%

Resistencia a la tracción (UNE 53412)

2 Mpa

Resistencia al frote en húmedo (UNE 48284)

> 10.000 ciclos

Punto de inflamación:

Ininflamable

COV:

15,4 g/l

PRESENTACIÓN:

Envasado: Se presenta en envases de 12 litros.

Aspecto: El producto es líquido.

APLICACIONES:

Uso en exterior: Aplicar sobre fachadas, muros, paramentos exteriores y patios de luz con riesgo de movimientos estructurales y susceptibles de presentar problemas de fisuras o microfisuras.

ÚTILES PARA APLICACIÓN:

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola sin aire "Airless" previa homogeneización del producto y su dilución correspondiente.

La dilución y limpieza de equipos y herramientas se realizará con agua de red.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en su envase original, convenientemente cerrado, preservado de las heladas y evitar su exposición directa al sol.

La estabilidad del producto en su envase originales no abierto, a temperaturas ambiente comprendida entre 5 y 40° C es de 2 años

PRECAUCIONES:

Aplicar con temperaturas superiores a + 5° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

BASE DELTA ANTIGRIETAS

MODO DE EMPLEO:

Superficies nuevas de hormigón y sus prefabricados, etc.:

Dejar fraguar completamente el hormigón (28 días mínimo). Eliminar la lechada de fraguado, sales solubles, polvo, grasa, aceite y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Superficies ya pintadas de hormigón, fibrocemento, etc.:

Eliminar el polvo y materiales disgregables mediante procedimientos mecánicos o manuales. Las superficies pintadas en mal estado, deberán eliminarse completamente mediante chorro de agua a alta presión o chorro de agua más abrasivo. No se recomienda utilizar en los trabajos de limpieza productos químicos de naturaleza ácida o alcalina ya que podrían dañar irreversiblemente al soporte de base.

Otro tipo de superficies o soportes:

Se recomienda consultar a nuestro Departamento Técnico.

Esquema de pintado:

Imprimación:

Aplicar una capa de **EUROFIJADOR EUROTEX (AL AGUA)** si la superficie presenta un aspecto firme, seco, absorbente y compacto o **SELLADOR HIDRÓFUGO EUROTEX (AL DISOLVENTE)** diluido un 25 a 75% de **EUROSOLV X** si la pintura antigua se secuestra pulverulenta o el soporte presenta una falta de consistencia y una absorción elevada.

Acabado:

Aplicar dos o tres capas de **BASE DELTA ANTIGRIETAS** diluido un 5% con agua según la recomendación incluida en el esquema de pintado. Dejar secar 12 – 24 horas entre capas según condiciones y condicionantes de aplicación.

Para el tratamiento de grietas o fisuras que pueda presentar la superficie a impermeabilizar, se recomienda consultar a nuestro de Departamento Técnico para prescribir el tratamiento más adecuado en forma de masilla, plaste o venda.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Producto al agua, no requiere instrucciones especiales para su aplicación. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad cuyas indicaciones deben ser observadas. Además deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. DELTA ANTIGRIETAS está exento de noninfeoles, disolventes y plastificantes clorados. Existe una hoja de seguridad del producto a disposición del usuario.

EUROTEX no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.