

## IMPRIMACIÓN PIGMENTADA 3h

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Para regularizar la absorción de placas de yeso laminado PYL.
- Imprimitación blanca en base agua.

### CARACTERÍSTICAS

- Consolida y regulariza el fondo, lo que uniformiza la aplicación posterior de pintura.
- Listo al uso.
- Sobre placas de yeso laminado (PYL), enlucidos de yeso, hormigón, ladrillo, pinturas viejas...

### APLICACIÓN

#### Preparación del soporte

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Si las superficies pintadas están contaminadas con mohos, lavarlas y desinfectarlas con un fungicida. Así mismo, recomendamos rellenar previamente, los grandes desperfectos (agujeros, coqueas, etc.). Proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva TODO TERRENO. Se recomienda lijar las superficies muy lisas y brillantes para obtener una mayor adherencia.

#### Modo de empleo

Aplicar con brocha, rodillo o pistola, diluido previamente si fuera necesario. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Producto</b>	
Color	Blanco
Diluyente	Agua
Densidad	1.55 g/cm <sup>3</sup>
Apariencia	Mate
<b>Aplicación</b>	
Herramientas	Brocha, rodillo y pistola
Limpieza de herramientas	Con agua
Dilución	Brocha o rodillo max. 10% , pistola max. 10-20%.
Rendimiento	Brocha o rodillo 10-12 m <sup>2</sup> /l - Pistola 6-8 m <sup>2</sup> /l
Tiempo de secado (23°C y 65% humedad)	Aprox. 1h
Repintado	Después de seco

### PRECAUCIONES

Temperatura de aplicación entre 5 y 35°C. No aplicar sobre paredes sometidas a humedad permanente.

### ALMACENAJE

Conservación: Mínimo 2 años en envase original cerrado, protegido del calor y las heladas.

### SEGURIDAD

Consultar ficha de seguridad.

#### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.