

RCPGC 9-2-34/Rev.2/Junio'00

CÓDIGO CLIENTE-OBRA:	13/7071-01	NUM. ENSAYO:	76867
CLIENTE:	SA CIMENTERA, S.A.		
MATERIAL A ENSAYAR:	CEMENTO		
PROCEDENCIA:	CAMPOS DEL PORT.. MARCAT CE MORTER		

SA CIMENTERA, S.A.
C/ CIMENTERA, 38
07630 CAMPOS DEL PORT.

DESCRIPCIÓN ENSAYO:	Realización de amasada para la fabricación de 3 probetas de 4 x 4 x 16 cm, curado y ensayo de compresión a 28 días.
CÓDIGO:	HCC-06
	R.1/Dic'11

FECHA RECEPCIÓN:	24-nov-14	MUESTRA:	<input type="checkbox"/> ENTREGADA POR CLIENTE.
FECHA AMASADO:	25-nov-14		<input checked="" type="checkbox"/> RECOGIDA POR LABORATORIO.
FECHA FINAL ENSAYO:	22-dic-14	ALBARÁN:	73098
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	CEMENTO MALLORQUIN		

Compresión a 28 días:

COMPRESIÓN (MPa ó N/mm ²)	A 28 DÍAS	FECHA				MEDIA
			PROBETA 1.3	PROBETA 2.3	PROBETA 3.3	
		22/12/2014	7,1	5,7	6,1	6,1
			5,9	5,9	5,7	

NOTA: 1 MPa ó N/mm² = 10,20 Kg/cm²

NOTA: Realizada amasada según UNE 80116

Inca, 14 de enero de 2015

Director Técnico:
Cristina Mestre Vicens

