Ficha técnica

Velopol

Material	Filamentos de poliéster termalmente consolidados
Peso	30 gr. / m^2
Anchura	5 cm.
Longitud	25 m.
Espesor	0,12 mm.
Resistencia a la tensión*	Urdimbre: ≥ 68 N/ 5 cm. Trama: ≥ 59 N/ 5 cm.
Elongación*	Urdimbre: 27,0 % Trama: 37,0 %
* Métodos de ensayo conforme a la norma EN 29 073 T.3	
Resistencia a la ruptura**	Urdimbre: 12,5 N Trama: 12,0 N
** Métodos de ensayo conforme a la norma DIN 53 859 BI.4	

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com