

Sil 2685

Sellador de silicona neutra especial fachadas



Descripción

Silicona neutra diseñada para sellados exteriores en fachadas tales como juntas de dilatación (bajo movimiento) y carpinterías de ventanas. Muy buena adherencia sobre plásticos sin plastificar (mayoría de PVCs, poliéster,...), metales (aluminio, acero...) y materiales de obra (hormigón, cemento, cerámica, madera...).

Ventajas

- No mancha los soportes (ideal para mármoles y piedras delicadas)
- Alta resistencia a los rayos ultravioletas
- Neutra, casi sin olor
- Elasticidad permanente
- Interior / Exterior

Usos recomendados

Especialmente diseñada para construcción. Ideal para aplicaciones exteriores como juntas de bajo movimiento, carpintería de ventanas... Aplicable tanto sobre superficies porosas como no porosas.

Instrucciones de aplicación



Soportes

Los materiales a sellar deben estar secos, limpios y exentos de polvo o grasa. Se recomienda limpiar las superficies metálicas y plásticos con alcohol.

Fondo de juntas

Es importante utilizar como fondo de junta un material que no se adhiera, como nuestro Fondo de junta Bostik.

Aplicación

Mediante pistola de extrusión manual o neumática. Aplicar un cordón efectuando presión regular, y alisar posteriormente mediante espátula humedecida en agua jabonosa.

Dimensiones de junta

* Juntas hasta 10 mm

Relación profundidad/anchura --> 1:1

Profundidad mínima: 5 mm

*Juntas > 10 mm
 Profundidad = (anchura/3) + 6 mm

Limpieza

- El producto sin polimerizar puede limpiarse con Bostik Cleaner E.
- El producto una vez curado sólo puede limpiarse mediante raspado mecánico.

Debido a la gran variedad de materiales que se pueden utilizar, se recomienda hacer previamente un test de adherencia. Consultar en la página web del producto.

Rendimiento

Conocida la sección a sellar, aplicar la siguiente fórmula:

$$\frac{280}{\text{sección junta en mm}^2} = \text{metros lineales por cartucho}$$

Limitaciones

No aplicable sobre PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopreno y superficies bituminosas.

Características técnicas

Base	Neutra oxima
Densidad	0.96 g/ml
Caudal	500 g/min
Elongación a rotura	420%
Dureza Shore A (DIN 53505)	14
Formación de piel (23°C/55%HR)	5 min
Resistencia a tracción	0.81 MPa
Módulo 100%	0.30 MPa
Descuelgue (ISO 7390)	< 2 mm
Movimiento máx junta	12.5%
Resistencia temperatura	-40°C a +120°C
Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C

Almacenaje

12 meses en local seco y ambientado a temperaturas inferiores a +25° C.

Salud & Seguridad

Precauciones:

- Durante el proceso de vulcanización, el local debe estar bien ventilado.
- El producto no vulcanizado puede irritar los ojos; en caso de contacto accidental, aclarar inmediatamente con agua y consultar con el médico.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30606986	Trans - Cartucho 280 ml	12	8412663069867
30606987	Blanco - Cartucho 280 ml	12	8412663069874
30606988	Gris - Cartucho 280 ml	12	8412663069881
30606989	Marrón - Cartucho 280 ml	12	8412663069898
30606990	Negro - Cartucho 280 ml	12	8412663069904
30607140	Aluminio - Cartucho 280 ml	12	8412663071402
30608058	Rojo carruaje - cartucho 280 ml	12	8412663080589
30608103	Verde carruaje - cartucho 280 ml	12	8412663081036
30608104	Verde mayo - cartucho 280 ml	12	8412663081043

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com