



0510 Banarite Liso

17

Descripción Esmalte liso brillante de elevado poder anticorrosivo en base disolvente, especialmente formulado para su aplicación directamente sobre el metal, incluso sobre superficies oxidadas, sin necesidad de imprimir previamente. Indicado para verjas, rejas, bancos, farolas, etc.

Propiedades

- Rápido secado
- Elevado poder anticorrosivo
- Acabado decorativo
- Aplicación directa sobre óxido
- Muy buena adherencia
- Muy buena cubrición

Acabado	Brillante
Color	Gama de colores. Consulte Carta
Viscosidad	1000-2500 cPs
Solidos	49% Valor Medio estadístico
Secado	30 minutos
Repintado	De 1 a 4 horas o a partir de 2 semanas
Rendimiento	10-12 m ² /L para lograr un espesor de película seca de 50-40 micras.
Diluyente	Diluyente Universal
Limpieza	Diluyente Universal
Densidad	0,930-1,350 Kg/L+/- 0.02 según color
COV	495g/l Cat (A/i) (600g/500g/l)



Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de la aplicación. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Sobre superficies de hierro nuevas, eliminar las partículas de óxido sueltas con un cepillo de puas y aplicar, preferiblemente a pistola, 2 ó 3 manos de Banarite, diluyendo si fuese necesario con diluyente Universal. Sobre superficies de hierro ya pintadas, lijar para eliminar partículas de pintura o de óxido sueltas y proceder como en superficies nuevas. Para superficies expuestas al exterior, con objeto de lograr las mejores prestaciones, se recomienda la aplicación de 2 ó 3 manos de Banarite. Para superficies situadas en interiores será suficiente con 1 ó 2 manos.

Presentación 4 Litros / 750 ml

Sistema Tintométrico NO



Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto.





0510 Banarite Liso

17

Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado (24 meses). Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

