

- Buena adherencia
- Resistente al tránsito peatonal leve
- Película resistente a la aparición de hongos y algas

1 DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante acuoso elástico.

2 USOS TÍPICOS

Protección y impermeabilización de cubiertas y terrazas.

3 CARACTERÍSTICAS

Acabado:	Semi-mate / liso
Color:	Blanco (0501), Rojo (0205), Verde (G900), Gris (0905) y Teja (V090)
Sustrato:	Argamasas de cemento, ladrillo poroso, piedra y revocos anteriormente pintados
Rendimiento práctico:	1,0 – 3,0 m ² /L por capa (Dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación:	Rodillo para fachadas o brocha
Tiempo de secado: (20 °C y 60 % de humedad relativa)	Superficial – 5 a 6 horas Repintado – Aproximadamente 24 horas
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles):	Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/i): 140 g/L. Este producto contiene como máximo 4 g/L COV. (El valor de COV arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.)
Estabilidad en almacén:	3 años almacenado en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C

4 MODO DE EMPLEO

4.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar seca y bien limpia, exenta grasas y de cualquier contaminante.

Soportes nuevos: Eliminar polvo, grasas y otros contaminantes, mediante lavado de agua a alta presión. Si fuera necesario, eliminar musgos, algas y mohos con Descontaminante Artibiose (ref. 18-220). Las eflorescencias y los descuelgues lechosos deben ser eliminados a través de un lavado con agua ligeramente ácida, seguida de un lavado con agua limpia. Cuando el soporte presente problemas de porosidad o de alcalinidad, se recomienda la aplicación previa de una capa de Fijador Fondos Universal Blanco (ref. E4-138).

Soportes anteriormente pintados: Efectuar una limpieza cuidadosa con chorro de agua a presión o barrer, para eliminar la pintura vieja no adherida. En las zonas que el soporte quede a la vista, proceder según lo indicado para soportes nuevos.

4.2 CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humedad relativa:	Inferior a 80 %
Humedad del soporte:	Inferior a 4 % según norma ASTM F2659 (con medidor tipo "Tramex")
Temperatura del soporte:	2 a 3 °C por encima del punto de rocío. No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol, ni con lluvia, niebla o viento fuerte.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

4.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Preparación del producto:	Remover hasta homogeneización completa
Dilución:	Primera capa diluida al 50 % con agua y restantes capas sin dilución.
Aplicación:	Aplicar primera capa diluida y después dos a tres capas de Antigoterás.

5 OBSERVACIONES

- 1 – Las terrazas deberán tener una inclinación superior a 1 %.
- 2 – Debido a que el revestimiento es aplicado en capa gruesa, este solo adquiere resistencia a la lluvia al final de 24 horas.
- 3 – Deben ser siempre aplicados paños enteros, teniendo el cuidado de cuando fuera necesario, interrumpir el trabajo, hacerlo en esquinas, aristas o zonas en que se evite la formación de entradas y sobre posición de capa.
- 4 – Adquiere resistencia al tráfico peatonal leve después de cura completa de la película que en condiciones normales de temperatura y humedad deberá demorar cerca de 2 semanas.
- 5 – En las uniones con paramentos verticales es necesario aplicar una tela de refuerzo y aplicar posteriormente Antigoterás hasta 15 centímetros de altura.

6 SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado en lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Se deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa al Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura del rótulo del envase y de la Ficha de Seguridad del producto son fundamentales.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.