

### BASE TR ESMALTE SATINADA ECO 2010 UNE

#### DESCRIPCIÓN:

Es un esmalte sintético de primerísima calidad con una elevada dureza y flexibilidad, especialmente formulado para ser tintado, en máquina tintométrica.

#### PROPIEDADES FÍSICAS:

- Buena rapidez de secado.
- Buena brochabilidad
- Bajo olor
- Buena cubrición a 2 capas
- Facilidad de nivelación.
- Flexible.
- Elevadas resistencias generales.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

##### Naturaleza

Alquídica

##### Materia fija en peso.

70 ± 2 %

##### Peso específico

0,95± 0,05 kg./l

##### Viscosidad

85 ± 5 UK 20°C

##### Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

8-10 m<sup>2</sup>/Kg.

##### Punto de inflamación.

>=21°C; <=55°C

##### Diluyente.

White Spirit o Aguarrás

##### Tiempo de secado.

Al tacto: 2 horas. Total: 5 horas.

##### Intervalo de pintado.

Mínimo 24 horas.

##### Aspecto.

Satinado

#### PRESENTACIÓN:

Envasado: Se presenta en envases de 0,750, 4 y 15 litros.

Aspecto: El producto es líquido.

#### APLICACIONES:

Como capa de acabado en la decoración y protección de superficies de madera y metálicas, tanto en interiores como en exteriores.

#### ÚTILES PARA APLICACIÓN:

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, o pistola aerográfica, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con Aguarrás ecológico.

#### ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

#### PRECAUCIONES:

Facilitar la ventilación durante la aplicación, evitando la inhalación prolongada de los vapores de disolventes y usando protección respiratoria al pintar en espacios cerrados o mal ventilados. No debemos aplicar a pleno sol ni cuando se prevean lluvia, ni en zonas de niebla cerrada.

#### MODO DE EMPLEO:

##### Superficie Nueva:

- Tratamiento del soporte:
- Hierro y acero: Eliminar el óxido y desengrasar la superficie; proteger previamente con EUROPRIMER.
- Galvanizado, aluminio, zinc: Aplicar una mano fina de WASH-PRIMER.
- Madera: Imprimir con NOVO-LACK SELLADORA y lijar previamente.

Aplicar a brocha (diluido con 5% de Aguarrás Ecológico), rodillo (5% de dilución) o pistola aerográfica (15-20% de dilución con disolvente Multiusos o Eurosolv X).

### BASE TR ESMALTE SATINADA ECO 2010 UNE

#### **Mantenimiento:**

Si la superficie actual tiene buena adherencia, lijar suavemente antes de repintar. Si se trata de una superficie en mal estado, deberá eliminarse todo resto de pintura vieja, masillar los desperfectos e irregularidades y a continuación proceder como si fuera nueva.

#### **INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:**

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.