

NUMAX

N260-12 AGM 12V 300Ah/100Hr (260Ah/10Hr)


Especificaciones:

Celdas por unidad	6
Voltaje por unidad	12
Capacidad	260Ah@10hour-rate to 1.80V per cell @25°C
Peso	Aprox. 71.0 Kg (Tolerancia ±3.0%)
Resistencia interna	Aprox. 3.2 mΩ
Terminal	F14(M8)
Corriente max. de descarga	2600A (5 sec)
Corriente en cortocircuito	4810A
Vida útil	12 años (standby)
Corriente max. de carga	78.0 A
Capacidad	C100 300.0AH
	C5 227.0AH
	C10 260.0AH
	C20 276.0AH
Voltaje carga en standby	13.6 V~13.8 V @ 25°C Compensación de temperatura: -3mV/°C / Cell
Voltaje ciclos de uso	14.6 V~14.8 V @ 25°C Compensación de temperatura: -4mV/°C/ Cell
Rango de temperatura operativa	Descarga: -40°C~60°C Carga: -20°C~50°C Almacenamiento: -40°C~60°C
Rango de temperatura operativa normal	25°C ±5°C
Autodescarga	Las baterías de plomo ácido reguladas por válvula (VRLA) se pueden almacenar hasta 6 meses a 25 °C, y luego se recomienda recargarlas. La relación de autodescarga mensual es inferior al 2% a 20 °C. Cargue las baterías antes de usarlas.
Material del contendedor	A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 Opcional.



La serie Numax AGM es una batería de uso general con una vida útil de 12 años en standby. Cumple con los estándares IEC, JIS, BS, GB / T y YO / T. Con tecnología avanzada regulada por válvula AGM y materia prima de alta pureza, la batería de la serie Numax AGM mantiene una alta consistencia para un mejor rendimiento y una alta vida útil. Es adecuada para aplicaciones de energía renovable, UPS / EPS, telecomunicaciones, redes eléctricas, equipos médicos, luces de emergencia y sistemas de seguridad.

Dimensiones:



Características de descarga en corriente constante : A(25)°C

F.V/Time	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	445.9	281.9	158.9	94.6	73.3	57.6	49.1	33.0	27.4	14.3
1.65V	426.3	270.6	153.4	91.6	71.1	56.1	47.8	32.6	27.1	14.1
1.70V	399.3	258.7	148.4	88.6	69.1	54.6	46.5	32.1	26.7	13.9
1.75V	371.6	247.2	143.0	85.5	67.1	53.2	45.4	31.6	26.3	13.8
1.80V	343.1	236.3	137.5	82.4	65.0	51.6	44.2	31.1	26.0	13.6
1.85V	284.7	203.5	123.3	75.5	60.1	48.0	41.2	29.2	24.5	13.0

Características de descarga en potencia constante : WPC(25)°C


F.V/Time	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	779.5	512.0	298.5	179.4	140.1	110.7	94.6	64.4	53.9	28.2
1.65V	756.3	496.7	289.9	174.5	136.3	108.1	92.4	63.8	53.3	27.8
1.70V	718.9	479.5	282.3	169.7	133.2	105.5	90.4	63.0	52.6	27.5
1.75V	678.8	463.0	273.6	164.5	129.8	103.2	88.4	62.2	52.0	27.2
1.80V	635.6	447.0	264.7	159.4	126.3	100.6	86.4	61.3	51.4	27.0
1.85V	534.9	388.8	238.8	146.9	117.2	93.9	80.8	57.7	48.4	25.7

(Nota) Los datos de las características anteriores son valores promedio obtenidos dentro de tres ciclos de carga / descarga, no los valores mínimos. La batería debe estar completamente cargada antes de la prueba de capacidad. El C20 debe alcanzar el 95% después del primer ciclo y el 100% después del tercer ciclo.


NUMAX

N 260-12 AGM
12V 300Ah/100Hr (260Ah/10Hr)


Carcaterísticas de la curva de descarga




Carcaterísticas de la curva de carga por ciclo de uso (IU)




Ciclos de vida en función de la profundidad de descarga




Relación entre el voltaje de carga y la temperatura




Efectos de la temperatura en la capacidad




Características de almacenamiento



Efectos de la temperatura en la vida a largo plazo



Relación entre OCV y el estado de carga (20°C)



(Nota) Toda la información anterior podría cambiar sin previo aviso.