

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001	JUNTAS PLANAS MATERIAL: P.T.F.E. (Standard)	
---------------------------------	---	---

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	METODO PRUEBA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRUEBA
Dureza	Needle	Shore D	55
Peso específico	ASTM D4894	g/cm ³	2.16 - 2.20
Punto de rotura	ASTM D4894	Mpa	10 - 22
Alargamiento a la rotura	ASTM D 4894	%	60 - 180
Densidad	ASTM D4894	g/l	900 - 1000
Flujo	Interno	Sec/50g	2
Estabilidad de Flujo	Interno	Sec/50g	2

Características obtenidas con placa vulcanizada (10 min a 150°C)

Los datos se han obtenido de pruebas empíricas realizadas bajo las condiciones normales existentes en un laboratorio. Estos datos no tienen porqué coincidir en el 100% de los casos con los datos derivados de pruebas realizadas en piezas terminadas. Nuestros resultados no liberan al usuario de realizar pruebas adicionales adaptadas a cada caso concreto, ya que nuestros datos son a título orientativo acerca de las características del material.

Ed.0810