

EMULSION UNIVERSAL

15**Hasta 15 años
de garantía****Muy transpirable****Resistente al
moho y verdín**

Código: 2003

Descripción

Revestimiento de alta calidad a base de emulsiones especiales y dispersiones acrílicas en base agua para la protección de paramentos exteriores.

Propiedades

- Revestimiento hidrófugo a base de emulsiones especiales y dispersiones acrílicas en base agua para la protección de paramentos exteriores.
- Alta resistencia a la intemperie
- Gran poder cubriente
- Muy alto rendimiento
- Transpirable, impermeable al agua y permeable al vapor de agua
- Gran penetración en el soporte
- Extraordinaria adherencia
- Excelente lavabilidad
- Buena resistencia a la alcalinidad de obras nuevas
- Película resistente al moho y verdín

Superficies de aplicación

Revestimiento para la protección y decoración de fachadas en exteriores. Proporciona una buena impermeabilidad al agua y transpiración del soporte. Gran adherencia sobre yeso, cemento, escayola, hormigón, etc.

Características técnicas

Color:	Amplia gama de colores a partir de las bases intermedia e incolora para colorear en Sistema Tintométrico.
Aspecto:	Semi-mate
Densidad:	1,54 +- 0,02 k/l
Sólidos en volumen:	66%

Dilución:	En agua. 1ª capa, 10-15%; 2ª capa, 5%.
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless. No aplicar con temperaturas inferiores a 8-10°C
Secado al tacto:	1 hora máximo a 20° C
Repintado:	Mínimo 5-6 horas a 20° C (Se aconseja esperar 24 horas)
Rendimiento teórico:	12-14 m2/litro El rendimiento práctico varía en función de la absorción de la superficie y su estado, así como del método de aplicación y grado de dilución Permeabilidad al vapor de agua según norma UNE EN ISO 7783-1 y 2 sd120μ=0,13m (Alta difusión)
Transpirabilidad:	

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

Superficies Nuevas:

- Limpiar y eliminar bien todo el polvo, grasa y suciedad.
- Se aconseja aplicar la primera mano de nuestro fijador "Fijasol al agua", para reforzar la adherencia ó bien "Selladora al agua". Si no aplicar una primera mano diluida al 25-30% para que sirva de fijador y acabar con dos manos del producto al 5% o sin diluir.

Superficies Viejas:

- Limpiar bien toda la superficie. Utilizar chorro de arena o decapante, si se hace necesaria la eliminación de pinturas viejas. Restaurar los desperfectos si existen, y proceder como si fuese nueva.
- Se aconseja en este caso sellar bien con nuestro "Barniz Fijador". Esto asegura la adherencia y ahorra el consumo de pintura.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.