

## **LEBRIFINO**

YESO DE CONSTRUCCIÓN TIPO C6 (C6/20/2).  
YESO DE TERMINACIÓN (YE/T).  
UNE EN 13279-1  
UNE EN 13279-2



### **COMPOSICIÓN:**

LEBRIFINO HNOS. RUIZ DORANTES, S.L., está compuesto por Sulfato de Calcio en sus distintas fases de deshidratación.

Contiene aditivos que, en proporciones inferiores al 1% en su conjunto, facilitan la trabajabilidad, regulan la retención de agua, el fraguado y la plasticidad.

### **CARACTERÍSTICAS:**

<b>LEBRIFINO</b>	<b>YESO DE CONSTRUCCIÓN C6/20/2</b>	<b>ESPECIFICACIONES UNE EN 13279-1</b>
Aspecto	Polvo blanco	
Índice de pureza CaSO <sub>4</sub> (%)	>75	>50
Agua de amasado (%)	65	--
Tiempo de principio de fraguado (min.)	95	>20
Dureza superficial (Shore C)	>45	≥45
Determinación de pH	>6	≥6
Finura de molido (%) (Ret. Tamiz 0.2 mm)	<1	≤15

### **APLICACIONES:**

Se aplica sobre cualquier superficie en revestimientos interiores de paredes y techos, ya sean de yeso, escayola, o morteros de cemento.

Con este yeso de terminación se consigue un acabado de alta calidad.

### **ENVASE Y COMENTARIOS:**

LEBRIFINO HNOS. RUIZ DORANTES, S.L., se suministra en sacos de 20 Kg, con dos hojas de papel y lámina de plástico, en palets de madera de 64 sacos (1.280 Kg).

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal.

Consumir el producto en los 6 meses después de la fecha de fabricación.

Se aconseja utilizar el agua de amasado indicada.

No trabajar con temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñado.

### **HNOS RUIZ DORANTES, S.L.**

Ctra. Los Tollos, Km 3 41740 LEBRIJA (SEVILLA)  
Tfno. Atención al Cliente: **955972554** Fax: **955972466**  
[www.ruizdorantes.com](http://www.ruizdorantes.com) - [lebriplak.ruizdorantes@gmail.com](mailto:lebriplak.ruizdorantes@gmail.com)