ZimaKlima® SL
Calle 504, Nave 3, P.I. CAN MIR • 08232 Viladecavalls • Barcelona
Tel. +34 931641782 • mail: zkl@zimaklima.com • CIF: B66322843
Zimaklima SL Inscrita en R.M.B Tomo 44394, Folio 80, Hoja b 454811, Inscripción 1ª

FICHA TECNICA

CINTA AISLANTE
ANTI CONDENSADOS

PROPRIEDAD	UNIDAD	VALOR	ESTANDARD
Densidad	*Kg/m3*	*45-60*	*TS EN 1602*
Temperatura ejercicio	*°C*	*-40 - +120*	-
Conductividad térmica	*10°C*	*0.032 W/m°K*	*TS EN 16667*
Conductividad térmica	*20°C*	*0.033 W/m°K*	*TS EN 16667*
Conductividad térmica	*30°C*	*0.034 W/m°K*	*TS EN 16667*
Conductividad térmica	*40°C*	*0.035 W/m°K*	*TS EN 16667*
Flamabilidad	-	-	*MVSS 302*