

P925 FOAM'N'FIX TURBO

ESPUMA DE POLIURETANO DE PEGADO

VENTAJAS

- Adhesivo de espuma de curado rápido y fraguado rápido
- Tiempo máximo abierto de 2,5 minutos.
- Ahorra tiempo y dinero
- Alta resistencia al cizallamiento y a la tracción.
- Formulación para todas las estaciones, -10°C a + 40°C
- Para fines de unión y relleno.
- Proporciona aislamiento térmico adicional

DESCRIPCIÓN

Bostik P925 FOAM'N'FIX TURBO MULTI-USE es una espuma de curado rápido multipropósito que ahorra tiempo y dinero. Es una espuma-adhesivo de fraguado rápido para pegar materiales de construcción y todo tipo de productos de hormigón, así como paredes de yeso y paneles y elementos decorativos.

Bostik P925 también se puede utilizar como espuma de poliuretano estándar para aislar y rellenar huecos y juntas alrededor de los marcos de puertas y ventanas como en las paredes.

USOS RECOMENDADOS

Bostik P925 FOAM'N'FIX TURBO MULTI-USE es un adhesivo de construcción multipropósito que proporciona un excelente adherencia a una amplia gama de sustratos, como paramentos en construcción seca (placas de cartónyeso) pero también de tipo pétreos y hormigón, así como elementos decorativos.

Bostik P925

También se puede utilizar FOAM'N'FIX TURBO MULTI-USE para aislamiento y relleno de huecos en juntas alrededor de los marcos de puertas y ventanas y en las paredes.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura de aplicación -10 ° C a + 40 ° C
Poliuretano Base
Tiempo de curado 50-70 minutos.
Densidad 15-20 kg / m3
Estabilidad dimensional EN 17333-2-5% <DS <0%
Comportamiento al fuego DIN 4102 B3
Tiempo libre de pegajosidad EN 17333-3 90-150 segundos
Resistencia a la temperatura -40 ° C a + 90 ° C
Conductividad térmica 30-35 mW / m.K
Resistencia a la tracción 90-95 kPa
Resistencia al cizallamiento 45-50 kPa
Rendimiento 30-40 litros

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Temperatura del recipiente: + 5 ° C a + 30 ° C (recomendado + 15 ° C a + 25 ° C) Temperatura de aplicación: -10 ° C a + 40 ° C (recomendado + 15 ° C hasta + 25 ° C).

Sostenga el recipiente con la válvula girada hacia arriba y coloque una pistola aplicadora. Agitar el bote vigorosamente antes de usar al menos 20 veces. Dé la vuelta al recipiente y aplique el espuma. Para regular el flujo de la espuma, afloje el válvula en la parte posterior de la manija. Proteja los ojos, use guantes y equipo de protección.

Aplicar el adhesivo sobre el soporte, a 5 cm del borde y dentro el contorno, en sucesivas cadenas de 30 cm distancia entre ellos. El diámetro recomendado de las cuerdas aplicadas con pistola es de 10-12 mm; adjuntar el segundo sustrato dentro de su "tiempo abierto" de 120 segundos, antes de que el adhesivo de espuma comience a curar. Se necesita soporte hasta que el adhesivo de espuma se ha curado por completo (50 a 70 minutos).

Al usar el adhesivo de espuma para relleno y / o aislamiento, medio relleno la cavidad y, en caso de poca humedad, ligeramente rocíe la espuma con agua. La espuma se expandirá para llenar el resto. Proteja los ojos, use guantes y equipo de protección. Revestimientos de suelo y muebles para ser cubierto con papel o lámina de plástico. Juntas más anchas y más profundas de 4 cm debe rellenarse en varias capas. Espere de 15 a 30 minutos entre aplicaciones. Antes cada aplicación rocíe ligeramente con agua.

Uso único en áreas bien ventiladas. Almacene el recipiente en posición vertical.

Recipiente presurizado! Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a + 50 ° C. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Contiene propelentes inflamables. No rocíe sobre un desnudo llama o cualquier material incandescente. Manténgase alejado de fuentes de ignición. No Fumar.

PRESENTACIÓN

FORMATO	CAJA
Bote para pistola 750 ml	12

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

LIMPIEZA

Una vez aplicado el producto, eliminar inmediatamente los restos de espuma no curada con el Limpiador Espuma Bostik.

La espuma una vez curada sólo puede ser eliminada mecánicamente.

RENDIMIENTO

750 ml = 30L -35 L

LIMITACIONES

No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopreno y sustratos bituminosos.

ALMACENAJE

18 meses almacenado al abrigo de la humedad y a una temperatura inferior a 18°C.

En el caso de conservación en nevera a 0°C, este tiempo puede ser notablemente ampliado.

PRECAUCIÓN

Durante la aplicación de productos en envase a presión, no trabajar cerca de fuentes de ignición. No fumar. Proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de agotado el contenido del envase. No pulverizar sobre una llama o material incandescente.

Trabajar en áreas suficientemente ventiladas y mantener fuera del alcance de los niños. Los vapores acumulados en áreas insuficientemente ventiladas pueden alcanzar concentraciones inflamables y nocivas.

CERTIFICADOS


- EC1 Plus –
- A+ French VOC Regulation

PRECAUCIÓN:

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://bostiksdcs.thewerco.com/default.aspx>

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365



HOJA DE DATOS TÉCNICOS
EDICIÓN 27/11/2017