

ROLDAN, S.A. - Aceros Inoxidables

FÁBRICA

Sanjo Tomás de las Ollas, 9/N
Acos. de Corroza 11
BOMBARRADA 1 10001
TELÉFONO: +34 947 44 61 00
FAX: +34 987 44 61 01
E-MAIL: rdn_fabrica@acerosinox.com



OFICINA CENTRAL

Santiago de Compostela, 100-3º
28035 MADRID (ESPAÑA)
TELÉFONO: +34 913 98 50 50
FAX: +34 913 98 51 00
E-MAIL: roldan@acerosinox.com

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN EN 10204 3.1



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 7091003143

MADE IN SPAIN - EUROPEAN UNION

CERTIFICADO N°	2020/028219	FECHA	10/11/2020	HOJA	1	N° ALBARÁN	2020/004793
MATERIAL	ACX-125	AISI	(304)				
CLIENTE	INOCENTER S.L.						
DIMENSIONES	8.00 mm.						
LONGITUD	6.000 mm.	TOLERANCIA					
PRODUCTO	[27] Barra corrugada en frío						
REQUERIMIENTOS	AISI	PEDIDO DEL CLIENTE					
ENSAYOS DE TRACCIÓN	EN ISO 6892-1	I20030042					
CORRESPONDIENTE	EDICIÓN						
COMPOSICIÓN INTERGRANULAR	ASTM-A-262 practice "E" SATISFACTORY			WITHOUT OBJECTIONS			
INSPECCIÓN DIMENSIONAL Y VISUAL	WITHOUT OBJECTIONS			Spectrometrical Identity Test: O.K.			
ENSAYO DE RESILIENCIA, FORMA DE PROBETA	MATERIAL FREE FROM RADIOACTIVITY						

N° CONTRATO	TRABAJO N°	MARCA / CAJA	NUMERO COLADA	PROBETA	PESO	SISTEMA DE FABRICACION	SELO DEL RECEPCIONADOR
S001435 1	S001435 1 1	35003 / JKS2099	22CV	22CV	403	EAF + AOD + CC	R3
	S001435 1 2	35001 / JKS2097	29WV	29WV	509		
	S001435 1 2	35002 / JKS2098	29WV		547		
	S001435 1 3	35004 / JKS2103	29WV		502		
	S001435 1 3	35005 / JKS2104	29WV		529		
	S001435 1 3	35006 / JKS2105	29WV		535		
	S001435 1 3	35007 / JKS2106	29WV		531		
	S001435 1 4	35008 / JKS2110	29WV		568		
						CONTRASEÑA DEL SUMINISTRADOR	FOR CONTROL DE CALIDAD
						RDN	
						CONTRASEÑA HEAT NUMBER GRADE (ACX-125)	JUAN JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ
							QUALITY CONTROL REPRESENTATIVE

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS														
COLADA	PROBETA	SECCIONES DE LA PROBETA	Observ. T°	Rm MPa	Rp 0.2% MPa	Rp 1% MPa	Agt %	RESILIENCIA ISO-V (J)	20°C	30°C	20°C	DUREZA HB	TEST DE FATIGA	TEST DE DUREZA
22CV				909	755	898	25 26	10				270		18,608 0,184
29WV				935	711	923	18 19	4				270		18,661 0,306
CONDICIONES IMPUESTAS		EN ISO 277												

COMPOSICIÓN QUÍMICA %														
COLADA	C	P	S	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Ti	N	Cu	Co		
22CV	0,0510	0,0330	0,0010	0,3580	1,6170	18,2050	9,0150	0,4450	0,0040	0,0600	0,4450	0,2000		
29WV	0,0630	0,0340	0,0010	0,5250	1,5570	18,1800	8,0900	0,3350	0,0040	0,0680	0,5910	0,1900		
CONDICIONES IMPUESTAS	0,5800	0,0450	0,0300	1,0000	2,0000	20,0000	10,5000			0,1000				

OBSERVACIONES

OTROS ENSAYOS	CONDICIONES IMPUESTAS
TRATAMIENTO TÉRMICO	1.050 °C AND WATERCOOLED