



FICHA DE PRODUCTO

Nº: ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN



PREFABRICATS TORRE-FOIX,S.L. www.torre-foix.com

PRODUCTO: Mezcla de cantera 0/12	
NOMBRE COMERCIAL: Mezcla de cantera 0/12	
CÓDIGO COMERCIAL : TC012	
USO PREVISTO: Elaboración de hormigones para realizar pavimentos, cimentaciones, pilares y muros de contención. También se puede utilizar como zahorra para compactaciones.	
NORMAS DE REFERENCIA: UNE-EN 12620 (hormigones) UNE EN 933-1:1996 UNE EN 933-9:1999	

PROPIEDADES FÍSICAS / QUÍMICAS / MECÁNICAS

Composición	Tamaño de las partículas
Arena de cantera 0-4 Garbancillo de cantera 6 - 12	0 / 12 mm
Densidad material (aprox.)	Índice de lajas
1700 Kg/m ³	10
Naturaleza de la roca	Valor azul de metileno
Caliza	NA

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Granel		Saco 25 Kg (aprox.) Palet 56 sacos.		Big – Bag 900 Kg	
--------	--	--	--	---------------------	--

Proporciones para obtener un buen hormigón: Cada 25 Kg de mezcla de cantera, se añadirán entre 6 y 8 Kg de cemento "pórtland" gris y entre 3,5 y 5litros de agua limpia.
Instrucciones para un buen mortero : Para un buen uso del producto, se mezclará manual o mecánicamente hasta obtener una homogeneidad del producto. También se puede añadir una pequeña proporción de cal para dar pastosidad.
Seguridad : Para manipular el producto se recomienda utilizar guantes, botas de seguridad, gafas de protección y mascarilla antipolvo.
Gestión Medioambiental: Torre-Foix recomienda el reciclaje del envase de plástico al contenedor amarillo o al correspondiente contenedor para la gestión de residuos. La eliminación de los envases es responsabilidad del consumidor final.

Dirección Fiscal: Ctra./Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix (Barcelona)

Planta de fabricación: C/A Parcel·la B1 Pol. Ind. Bràfim·Alió 43813 Alió (Tarragona) Tel.977 08 09 62 Fax.977 62 07 37