eurotex®

FICHA TÉCNICA

Rev.3: Septiembre 2017

DESCRIPCIÓN:

Pintura a base de resinas acrílicas termoplásticas, que seca por evaporación de disolventes y forma una película dura, flexible, resistente al impacto y al desgaste, y especialmente formulada para aplicarla directamente, sobre superficies de asfalto y cemento, para la señalización horizontal de carreteras, pavimentos de naves industriales y todo tipo de viales.

PROPIEDADES FÍSICAS:

-Gran tenacidad y flexibilidad, soportando ligeras contracciones del sustrato.
- Buena resistencia al roce y la abrasión.
- Excelente poder de cubrición.

Ligante
Acrílica Termoplástica.

Diluyente
Eurosolv-X

Materia fija en peso U.N.E. 48087
76 %

Densidad U.N.E. 48098
1.65 kg/l

Viscosidad Krebs Stormer a 25º U.N.E. 48076
95 U.K.

Poder de cubrición a 100 micras húmedas
96 %

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas
6-8 m2/kg

Tiempos de secado U.N.E. 48086
Al tacto: 20 min..
Total: 1 hora.
Intervalo de repintado U.N.E. 48086
12 horas

Acabado
Mate

Color U.N.E. 48103
Blanco y amarillo.

PRESENTACIÓN:

Envasado: Se presenta en envases 0,75, 4 y 15 litros.

APLICACIONES:

Al exterior y al interior: Se aplicará sobre pavimentaciones de carreteras, autovías, autopistas y en cualquier situación donde se requiera señalización horizontal de tráfico. En interiores, sobre pavimentos de fábricas, para señalizar el espacio de trabajo de maquinarias y de circulaciones interiores.

ÚTILES PARA APLICACIÓN:

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, pistola aerográfica o con pistola sin aire, previa agitación del producto y dilución respectiva, siguiendo siempre la práctica normal de un buen pintado. La limpieza de equipos se realizará con EUROSOLV-X.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES:

ACRILICA VIALES JM-1 es tóxica por inhalación, ingestión y al contacto con la piel y los ojos. Está prohibido comer, fumar o beber cuando se esté aplicando. No verter residuos a la red general de evacuación de aguas. La aplicación a pistola se realizará, sólo, en zonas con buena ventilación y usando la debida protección respiratoria.

MODO DE EMPLEO:

- Tratamiento del soporte.
Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, yeso, etc...: Limpiar la superficie y dejarla exenta de grasas, aceites y cualquier otro tipo de suciedades. Antes de pintar, el sustrato, debe estar completamente consolidado, y tener la porosidad suficiente para permitir el anclaje. Tras el secado, aplicar el producto
Sobre superficies envejecidas: Eliminar mediante rascado, todas las zonas deterioradas del revestimiento anterior. Lavar, a continuación, con abundante agua dulce, toda la superficie, y una vez seca, proceder con el mismo sistema de pintado que en las superficies nuevas.
- Aplicación del producto.
Cuando el soporte esté preparado y seco, aplicar una primera capa de ACRILICA VIALES JM-1, rebajando el producto con una proporción del 10% de EUROSOLV-X, para, a continuación, si es necesario, aplicar una segunda capa sin diluir. Los

porcentajes de dilución, variarán cuando las condiciones de aplicación así lo requiriesen.

SALUD Y SEGURIDAD:

Producto al disolvente. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas.
Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto del producto con la piel usando protección personal adecuada (guantes, mascarillas, gafas, etc.), si éste se produce, lavar inmediatamente con agua abundante.
Existe una ficha de datos de seguridad a disposición del usuario.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:

La información detallada en esta ficha técnica se suministra según nuestro leal saber y entender. No obstante, no tenemos control alguno sobre la calidad o el estado del sustrato ni sobre ninguno de los otros factores que afectan el uso y la aplicación de este producto. Por consiguiente, no podemos aceptar ningún tipo de responsabilidad que pueda resultar del rendimiento del producto así como tampoco por ningún tipo de pérdida ni daños que puedan surgir a partir del uso de este producto. Nos reservamos el derecho a cambiar el producto sin previo aviso.