

XIOFIX ANTIMANCHAS AL AGUA

DESCRIPCIÓN:

Pintura de fondo y acabado, mate, para paredes y techos, diseñada para aislar y cubrir manchas domésticas, de humo, nicotina, hollín, café, taninos, aceites minerales y vegetales, grasas, manchas de humedad secas, rotuladores, tintes, etc. en yeso, madera, fondos minerales y/o pintados.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Prácticamente inodora
- Excelente adherencia.
- Excelente poder de cubrición.
- Transpirable (película permeable al aire y vapor de agua).
- Excelente lavabilidad.
- Rapidez de secado. Repintable el mismo día.
- Blanco inalterable. No amarillea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ligante

Acrílico puro

Diluyente

Agua

Aspecto

Mate

Rendimiento

7-9 m²/litro para cubrición total

Densidad

1,65±0,03 kg/litro

Viscosidad

100± 10 Unidades Krebbs

Materia fija

71 ± 2% en peso

Resistencia al frote húmedo

>5.000 ciclos (UNE 48243)

Secado al tacto

1/2 h aprox. a 23 °C

Repintado

4 horas

Temperatura Aplicación

Entre (5-35) °C

PRESENTACIÓN:

Envasado: Se presenta en envases de 1 y 5 kg.

Aspecto: El producto es líquido.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

Superficies nuevas: Limpiar, desengrasar y cepillar bien, eliminando el salitre y las eflorescencias con una solución de ácido clorhídrico o sulfamán al 10% (no en superficies de yeso), debiendo quedar sano, reparando los desperfectos con EUROPLASTE y consolidando los soportes arenosos o poco cohesionados con EUROFIJADOR, seco y libre de polvos y sustancias antiadherentes.

Superficies pintadas: Si la pintura tiene buena adherencia, lijlarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y proceder como si se tratara de una superficie nueva.

MODO DE EMPLEO:

Remove hasta homogeneizar el contenido del envase. Usar como diluyente agua. Diluir en torno al 5% para brocha y rodillo. Para aplicación con pistola airless, en torno al 10 %, para la 1ª mano. Dejar secar y aplicar la 2ª mano diluyendo, si las condiciones ambientales así lo requirieran. En superficies pulverulentas, aplicar previamente una capa de EUROFIJADOR. Si procede se pueden aplicar pinturas plásticas coloreadas encima, o bien tintarla a ella misma a colores pasteles. Limpiar los útiles empleados con agua

ÚTILES PARA APLICACIÓN:

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, airless o pistola aerográfica, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 2 años.

XIOFIX ANTIMANCHAS AL AGUA

PRECAUCIONES:

Aplicar con temperaturas entre 5 y 35° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse entre estos límites. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.