



BRITISH STANDARD
INSTITUTION
CERTIFICADO Nº 00499
CALIDAD ASEGURADA
ISO 9001:2008

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Complaciendo sus requerimientos, le transcribimos el análisis de calidad de la plancha de plomo que habitualmente venimos suministrando:

Cu máx.	0,03 – 0,06%
Sb máx.	0,005%
Bi máx.	0,100%
Ag máx.	0,005%
Sn máx.	0,005%
Zn máx.	0,001%
Otras impurezas máx.	0,005%
Plomo	Resto

El plomo laminado está fabricado bajo control estricto de la norma europea UNE-EN 12588:2008, la cual regula la composición y proceso de la fabricación de la plancha de plomo y garantiza que el espesor de la plancha no varíe en un $\pm 5\%$ en un punto dado.

Constantes Físicas:

Densidad:	11,34 x cm ³	Temperatura de fusión:	327,4°C
Volumen atómico	18,27 x cm ³	Temperatura de ebullición:	1.749,0°C

Constantes Mecánicas:

Resistencia a la tracción:	183 Kg./cm ²	Alargamiento:	50%
Dureza Brinell:	4.5	Limite de aguante:	42 Kg./cm ²

Si precisa cualquier aclaración le rogamos se ponga al habla con nosotros.

Atentamente.