



Silicona Neutra

SALAS BLANCAS

Versión 01/2022

NATURALEZA DEL PRODUCTO

Silicona tecnología neutra

DESCRIPCIÓN

Sellador de silicona neutra de un solo componente, que polimeriza en contacto con la humedad ambiental, transformándose en un caucho de silicona con máximas propiedades mecánicas y duraderas a través del tiempo.

Especialmente formulado el sellado de salas blancas.

La reticulación se produce rápidamente a temperatura ambiente y en presencia de humedad, formando una junta elástica y duradera. Adhiere sin necesidad de imprimación sobre una gran variedad de materiales.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Elevada Adhesión y Elasticidad
- Elevada Resistencia al moho
- Multimateriales
- Máxima Resistencia a los UV
- Silicona neutra.
- Gran adhesión sin imprimación en numerosos soportes como: vidrio, azulejo, cerámica, vitrificados, aluminio puro, anodizado, acero, madera, poliéster, PC, PVC, ladrillo caravista, hormigón y otros sustratos porosos.
- Se recomienda efectuar ensayos previos de verificación de compatibilidad y adhesión.
- Aplicación en interiores y exteriores.
- Resistencia duradera a la exposición al sol y los agentes atmosféricos. Excelente resistencia al envejecimiento.
- Gran elasticidad. Se adapta perfectamente a los movimientos de la junta.
- Sin MEKO / Sin Oximas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Está recomendado para la realización de sellados en habitaciones con control ambiental como salas blancas y cámaras frigoríficas.

DIMENSIONAMIENTO DE JUNTA

Para dimensionar correctamente la junta se debe tener en cuenta la capacidad de movimiento de la silicona. La junta se deberá diseñar de forma que los movimientos de la misma sean inferiores a la capacidad de movimiento de la silicona.

En general, la anchura de junta recomendada deberá estar comprendida entre 10mm y 35mm, y deberá ser el doble que la profundidad de la junta.

La anchura de junta no debe ser inferior a 6mm y no debe sobrepasar los 35mm.

Para juntas cuya anchura oscile entre 6mm y 10mm, se recomienda una relación Anchura / Profundidad de 1.

A continuación, se especifican las dimensiones estándar recomendadas para el sellado de elementos de fachada exterior según DIN18540.

Anchura de Junta	[10 - 15]mm	[15 - 20]mm	[20 - 25]mm	[25 - 30]mm	[30 - 35]mm
Profundidad de Junta	8mm	10mm	12mm	15mm	15mm

Notas:

- La silicona aplicada debe estar expuesta a la humedad ambiental para favorecer el proceso de curado. No se recomienda la aplicación de la silicona en una junta totalmente oculta.
- La silicona debe adherirse únicamente a los dos sustratos que delimitan la junta. Se debe evitar la adhesión de la silicona a tres caras, de lo contrario no es posible el libre movimiento y pueden producirse roturas de adhesión y/o cohesión. Para ello se puede recurrir a la utilización de materiales de apoyo antiadherentes (fondos de juntas o cintas).

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

- Todas las superficies deben estar limpias y secas, libres de polvo y grasa, o de cualquier resto de contaminantes que puedan afectar negativamente la adhesión de la silicona.
- Las superficies se pueden desengrasar con un paño humedecido en un disolvente adecuado al soporte (generalmente alcohol o acetona), y secadas inmediatamente con un paño limpio.
- El polvo puede eliminarse a través de aire comprimido, un pincel o paño limpio.
- Los residuos de sellantes antiguos u otros materiales deberán eliminarse.
- Cortar la boquilla a la medida del grosor del cordón que se quiera conseguir.
- Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de polimerización y conservación del producto.
- En caso necesario alisar la silicona con agua jabonosa antes de la formación de película. Limpiar los útiles con disolvente antes de polimerizar.

DATOS TÉCNICOS

Características del producto sin polimerizar:

Base	Caucho de silicona
Velocidad de polimerización (23°C, 50%H.R., Sección 20*10mm ²))	Aprox. 3 mm/24h
Formación de piel (23°C, 50% H.R.)	Aprox.15-20 min
Temp. Aplicación	Entre +5°C y +40°C

Características del producto

polimerizado:

Olor	Sin olor
Elongación a ruptura (ISO 8339-A)	Aprox. 250%
Recuperación elástica (ISO 7389)	Aprox. 85%
Resistencia térmica	-50°C a +150°C

ENSAYOS / CERTIFICACIONES

Ensayo ISO11600

EN 15651-1 (F)

EN 15651-2 (G)

EN 15651-3 (S)

Testado por Anios, Bioquell, Ianesco (apto para el contacto indirecto con alimentos)

LIMITACIONES

El producto no está recomendado para juntas que están en contacto directo con alimentos y bebidas.

El producto no está recomendado para aplicaciones de acristalamiento estructural.

El producto no está recomendado juntas en acuarios.

El producto no puede ser pintado (existe una mala cobertura y adhesión de la pintura).

Antes de utilizar la silicona sobre sustratos pintados, la pintura debe estar completamente seca y curada. Previamente se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad, debido a la gran diversidad de pinturas existentes en el mercado. En caso de aplicación sobre pinturas

alquídicas, puede aparecer un ligero amarillamiento.

El producto no está recomendado para utilizar sobre materiales que puedan dar lugar a migraciones de componentes químicos o plastificantes a lo largo del tiempo (selladores butilo, cauchos EPDM, policloroprenos, bitumen...). Pueden suceder cambios de color en la silicona o una disminución de las propiedades de adhesión.

El producto no está recomendado para utilizar sobre piedra natural (por ejemplo, mármol o granito). El producto puede manchar los soportes de muy elevada porosidad, sobre todo cuando se utiliza en grandes cantidades. Para aplicaciones sobre piedra natural se recomienda utilizar una silicona especial aprobada para tal uso.

El producto no está recomendado para aplicaciones de sellado de segunda barrera y no debe de estar en contacto.

El sellado de vidrio laminar debe ser sujeto a aprobación previa del fabricante.

El producto no está recomendado para aplicaciones de sellado de segunda barrera y no debe de estar en contacto.

El producto no está recomendado para aplicaciones sobre PTFE (Teflon®), polipropileno y polietileno.

El producto no está aprobado para espejos. Para la fijación de espejos se recomienda utilizar una silicona especial aprobada para tal aplicación.

PRESENTACIÓN

Cartucho de 300 mL.

ALMACENAMIENTO

18 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre 5°C y 25°C

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100

