



aplicaRev Cal Revoco

MORTERO BASE CAL PARA REVOCO

Mortero de cal fino para revoco decoración y protección de fachadas. De uso interior y exterior. CR-CSI-W2 según UNE EN 998-1

- Restauración de fachadas o fachada nueva
- Acabados raspado, fratasado, bruñido y liso
- Aplicación manual o mecánica



DESCRIPCIÓN

Mortero compuesto de cal aérea, para el acabado de fachadas. Idóneo para la restauración y rehabilitación de fachadas antiguas. Impermeable, transpirable y cloreado en masa, admite distintos tipos de acabado. Raspado fino, fratasado, bruñido y liso. Aplicación manual o con máquina.

APLICACIONES

Mortero de cal revoco para el acabado decorativo de fachadas, impermeable y con distintos acabados: fratasado, raspado fino, bruñido y liso.

SOPORTES

Soportes de cal antiguos, morteros de cemento, morteros mixtos, fábricas de ladrillo, bloque de hormigón. Resistentes, duros, secos, en buen estado, estables, libres de grasa y polvo.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre yeso, ni pinturas.
- No aplicar con previsión de heladas o tiempo lluvioso.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- En uniones entre diferentes materiales o donde existe riesgo de fisuración armar el mortero con una malla de fibra de vidrio.
- Cuando se necesiten espesores elevados, aplicar en capas sucesivas de 9mm.
- En superficies absorbentes o muy calientes se recomienda humedecerlas previamente y a las 24 h., para evitar la desecación excesiva del mortero y la pérdida de resistencia.
- No aplicar sobre soportes con hidrofugantes superficiales.
- Este es un producto listo para mezclar con agua, no añadir ningún tipo de aditivo que pueda alterar sus propiedades.
- Utilizarlo antes de 1 año desde su fecha de envasado y almacenar en lugar cubierto y seco en su envase original cerrado al abrigo de la humedad.

MODO DE EMPLEO



- 1 Comprobar la idoneidad del soporte.
- 2 En la aplicación con máquina, ir ajustando agua hasta conseguir una masa homogénea sin grumos y con la consistencia deseada.
- 3 Es conveniente la realización de una capa de regularización del soporte (embarrado).
- 4 Aplicar uniformemente, tras lo cual, se reglea, dejando un espesor de 7 a 9 mm.
- 5 Realizar el acabado que más se desee.

aplicaRev Cal Revoco

MORTERO BASE CAL PARA REVOCO

PRESENTACIÓN

aplicaRev Cal Revoco se presenta en sacos de BOPP (polipropileno orientado biaxialmente) de 25kg expedidos sobre palets retractorizados de 1.200 kg (48 sacos).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	21% de agua (± 2)
Densidad aparente del producto	
En polvo	1,30 ($\pm 0,1$) Kg/l
En pasta	1,70 ($\pm 0,1$) Kg/l
Endurecido	1,45 ($\pm 0,1$) Kg/l
Permeabilidad al vapor de agua	5,0 μ
Resistencias mecánicas	
Flexotracción	26 ($\pm$) 2 Kg/cm ²
Compresión	50 ($\pm$) 3Kg/cm ² (CSI)
Consumo	14 ($\pm$) 1 Kg/cm ² y cm espesor
Clasificación según UNE EN 998-1	GR-CI-W2

NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.