



## 0630 Banasport

# S2

**Descripción** Recubrimiento en dispersión acuosa de alta resistencia a la abrasión a base de resinas 100% acrílicas para pintado de pavimentos e instalaciones deportivas. Antideslizante.

**Propiedades**

- Resistente al roce
- Resistente a la abrasión
- Resistente a los rayos U.V.
- Impermeable al agua de lluvia
- Ignífuga M1 (UNE23727/90)
- Lavable Resiste más de 10.000 dobles pasadas
- Perfecta adherencia, 4B según ASTM 3359
- Dureza Persoz 250+/-10
- Uso Exterior- Interior

<b>Acabado</b>	Semimate
<b>Color</b>	Blanco, Gris, Verde y Rojo
<b>Viscosidad</b>	95 - 115 K.U.
<b>Solidos</b>	41% Valor medio estadístico
<b>Secado</b>	½ hora a 20°C. y humedad ambiental del 50%.
<b>Repintado</b>	2 - 4 horas.
<b>Rendimiento</b>	10 m <sup>2</sup> /l. para conseguir un espesor de película seca de 50 micras
<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Limpieza</b>	Agua
<b>Densidad</b>	1,350 Kg/L+/-0.02
<b>COV</b>	5 g/l Cat (A/c) (75g/40g/l)

**Aplicación** Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Los soportes de hormigón o mortero deben estar totalmente fraguados.

Con objeto de evitar las eflorescencias salinas se recomienda que previo al pintado se realice un cepillado y lavar a continuación con una solución de ácido clorhídrico al 10% o de sulfato de zinc al 10%. Aclarar con agua dulce abundantemente. Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

Si la superficie a limpiar presenta mohos, algas, hongos, etc, previo al pintado se deberá realizar un saneamiento de la superficie aplicando una solución de agua con lejía al 10%. Aclarar a continuación con abundante agua dulce y dejar secar completamente antes de pintar. Se recomienda la utilización de productos dotados o reforzados con Antimoho.

Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Sobre soportes nuevos y sin pintar aplicar una primera mano de Sellakril diluido con dos o tres partes de agua o una mano de Banasport diluido con un 5%



## 0630 Banasport

# S2

de agua. Acabar con dos manos de Banasport a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.

Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en buen estado, aplicar dos manos de Banasport a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.

Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en mal estado, eliminar la pintura vieja y tratar como si fuera superficie nueva.

No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5° C. o en superficies calientes bajo la acción de los rayos solares.

**Presentación** 15 Litros / 4 Litros

**Sistema Tintométrico**  NO

**Seguridad** No precisa etiquetado de seguridad.  
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

**Conservación** Excelente en envase original y bien cerrado (2 años). Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol y de las heladas.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso sí hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web [www.banaka.es](http://www.banaka.es)



**P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05  
info@banaka.es - www.banaka.es**

