

PLASTE LISTO AL USO DE RENOVACIÓN

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Plaste de interior en pasta para alisar, renovar y retapar.
Material listo al uso. No diluir.

SOPORTES

- Yeso, escayola, fondos pintados, gotelé plastificado, tela de fibra de vidrio pintada, cemento, morteros de cemento y todo tipo de soportes absorbentes y usuales en la construcción.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- No descuelga.
- Excelente trabajabilidad.
- Altamente tixotrópico.
- Producto listo al uso.
- Aplicable "fresco sobre fresco".
- Lijado fácil.
- No repela.
- Mínima merma.
- Buen poder de relleno.
- Bajo olor.
- Renovar fondos viejos o pintados.
- Reparar rayas, golpes, arañazos, microfisuras.
- Nivelar fondos en relieve o texturados.
- Alisar gotelé plastificado.



INTERIOR



EMBALAJE



Palet 44 x 20 Kg



Palet 120 x 5 Kg



Palet 44 cajas x 12 x 1 Kg



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 0,44 g/l COV máx.

CLASIFICACIÓN NF T36-005: FAMILIA III - CLASE 2
CODIFICACIÓN (EN 16-565)

G3S2V2W2A0C0R0

RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO



Preparación

Listo para su empleo.
Limpieza de los útiles al agua



Rendimiento

1.50 - 1.75 Kg/m²/mm



8.5 - 9.5



Espesor máximo por capa

3 mm



Adherencia

> 8 Kg/cm² sobre pintura
> 7 Kg/cm² sobre hormigón



Granulometría

50 micras



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

Soporte absorbente: 3 - 4 H