



0609 Banakril Mate

F8

Descripción Revestimiento en dispersión acuosa basada en resinas 100% acrílicas, recomendado para la decoración de alta calidad y la protección de los soportes habituales de la construcción, tanto en interiores como en exteriores y fachadas.

Propiedades

- Perfecta adherencia
- Impermeable al agua de lluvia (W 0,09)
- Permeable al vapor de agua (SD100 H2O 0,13 m)
- Resistente a los rayos U.V.
- Máximo rendimiento
- Antimoho
- Lavable Resiste 10.000 dobles pasadas
- Ignífuga M1 (UNE23727/90)

Acabado	Mate
Color	Blanco
Viscosidad	112 - 120 K.U.
Sólidos	48% (valor medio estadístico).
Secado	½ hora a 20°C. y humedad ambiental del 50%.
Repintado	2 - 4 horas.
Rendimiento	10 m²/l. para conseguir un espesor de película seca de 50 micras.
Diluyente	Agua
Limpieza	Agua
Densidad	1,550 Kg/L +/-0.02
COV	15g/l Cat (A/c) (75g/40g/l)



Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Los soportes de hormigón o mortero deben estar totalmente fraguados.

Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Sobre soportes nuevos y sin pintar aplicar una primera mano de Sellakril diluido con dos o tres partes de agua o una mano de Banakril Mate diluido con un 5% de agua. Acabar con dos manos de Banakril Mate a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima. Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en buen estado, aplicar dos manos de Banakril Mate a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.

Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en mal estado, eliminar la pintura vieja y tratar como si fuera superficie nueva.

No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5° C. o en superficies calientes bajo la acción de los rayos solares.



0609 Banakril Mate

F8

Presentación 15 Litros / 10 Litros / 4 Litros / 750 ml

Sistema Tintométrico SI



Seguridad No precisa etiquetado de seguridad.
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

