

BASE IRIPLAST REVESTIM. PÉTREO LISO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN:

Base para la confección de colores por el sistema tintométrico EUROTEx-SYSTEM, proporcionando una alta calidad de revestimiento de uso tanto al interior como al exterior, de aplicación sobre paramentos horizontales o verticales realizados con los materiales de construcción más frecuentes. Está basado en una emulsión acuosa de copolímeros acrílicos, pigmentos estables a las radiaciones, cargas seleccionadas por su granulometría y los aditivos necesarios, que le permiten obtener las propiedades necesarias para hacer un acabado económico muy cubriente.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Impermeable al agua de lluvia.
- Buena cubrición y buen índice de blancura.
- Fácil homogeneización al abrir el envase y fácil aplicación.
- Permeabilidad al aire y al vapor de agua.
- Película resistente a la intemperie.
- Buena resistencia al roce.
- Buena lavabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Naturaleza

Acrílico-Estirenado.

Acabado

Mate

Diluyente

Agua

Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076

118 U.K.

Poder de cubrición a 100 micras húmedas

98 %

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

6-8 m²/kg.

Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 1 hora Total: 2 horas

Intervalo de repintado U.N.E. 48086

Mínimo: 6-8 horas

Color U.N.E. 48103

Bases P - D - TR

PRESENTACIÓN:

Envasado: Se presenta en envases de 12 litros.

Aspecto: El producto es líquido.

APLICACIONES:

- Al interior: en todo tipo de habitaciones, sobre cualquier paramento, vertical u horizontal, pasillos, etc.
- Al exterior: sobre fachadas de edificios, para decoración y protección, patios de luces, etc...

ÚTILES PARA APLICACIÓN:

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva. La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 2 años.

PRECAUCIONES:

Aplicar con temperaturas superiores a + 5° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

MODO DE EMPLEO:

- Tratamiento del soporte.

BASE IRIPLAST REVESTIM. PÉTREO LISO PROFESIONAL

Superficies nuevas de hormigón y sus prefabricados, etc.:

Dejar fraguar completamente el hormigón (28 días mínimo). Eliminar la lechada de fraguado, sales solubles, polvo, grasa, aceite y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Superficies ya pintadas de hormigón, fibrocemento, etc.:

Eliminar el polvo y materiales disgregables mediante procedimientos mecánicos o manuales. Las superficies pintadas en mal estado, deberán eliminarse completamente mediante chorro de agua a alta presión o chorro de agua más abrasivo. No se recomienda utilizar en los trabajos de limpieza productos químicos de naturaleza ácida o alcalina ya que podrían dañar irreversiblemente al soporte de base.

Sobre otro tipo de soportes: Debe comprobarse previamente la solidez y anclaje de la pintura, así como diagnosticar la naturaleza del soporte con el fin de evitar posibles incompatibilidades, ya que Eurotex no puede garantizar el comportamiento de productos ajenos.

- Aplicación del producto.

Imprimación:

Aplicar una capa de **EUROFIJADOR** si la superficie presenta un aspecto firme, seco, absorbente y compacto o **SELLADOR AL DISOLVENTE** si la superficie está pintada con cal, la pintura antigua se secuestra pulverulenta o el soporte presenta una falta de consistencia y una absorción elevada.

Acabado:

Aplicar dos o tres capas **BASE IRIPLAST REV.PETREO L.P.** diluido un 5% con agua según la recomendación incluida en el esquema de pintado. Dejar secar convenientemente entre capas según condiciones y condicionantes de aplicación.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.