



DELTA SPORT PISCINAS CLOROCAUCHO STANDARD

DESCRIPCIÓN:

Pintura lisa, a base de caucho clorado, de secado físico, con buena resistencia al agua dulce, al agua salada, a los aceites minerales, a los productos de limpieza de piscinas. Se usa, en especial, para el pintado, tanto interior como exterior de piscinas de hormigón o cemento y depósitos metálicos (hierro y acero), tanto de obra nueva, como ya pintados, en el que el factor precio sea determinante.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Tenacidad y flexibilidad adecuadas, soportando ligeras contracciones del sustrato.
- Buena resistencia al envejecimiento.
- Buena impermeabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ligante

Caucho clorado.

Diluyente

Eurosolv-X

Materia fija en peso U.N.E. 48087

70 +/- 2 %

Densidad U.N.E. 48098

1.420 +/- 0.050 kg./l

Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076

85 +/- 5 U.K.

Poder de cubrición a 100 micras húmedas

93.0 %

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

6-7 m²/kg.

Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 20 minutos. Total: 1.5 hora.

Intervalo de repintado U.N.E. 48086

Min. 12 h.

Puesta en servicio

Min 8 días

Acabado

Mate

Color U.N.E. 48103

Celeste

PRESENTACIÓN:

- Envasado: Se presenta en envases de 15 y 4L.
- Aspecto: El producto es fluido.

APLICACIONES:

Al exterior y al interior: Se aplicará sobre paredes y suelos de piscinas de hormigón y cemento y depósitos metálicos (hierro y acero), nuevos o anteriormente pintados.

ÚTILES PARA APLICACIÓN:

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, pistola aerográfica o con pistola sin aire, previa agitación del producto y dilución respectiva, siguiendo siempre la práctica normal de un buen pintado. La limpieza de equipos se realizará con EUROSOLV-X.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 12 meses.

PRECAUCIONES:

Es tóxica por inhalación, ingestión y al contacto con la piel y los ojos. Está prohibido comer, fumar o beber cuando se esté aplicando. No verter residuos a la red general de evacuación de aguas. La aplicación a pistola se realizará, sólo, en zonas con buena ventilación y usando la debida protección respiratorias al pintar en espacios cerrados o mal ventilados. Nos debemos aplicar a pleno sol, ni cuando se prevean lluvias, ni en zonas de niebla cerrada. Durante la aplicación o el secado, debido a la inflamabilidad de los disolventes, ni aún al aire libre, debe encenderse fuego, fumar, usar aparatos eléctricos u otros que puedan producir chispas.



DELTA SPORT PISCINAS CLOROCAUCHO STANDARD

MODO DE EMPLEO:

- Tratamiento del soporte.

Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, yeso, etc...: Procuraremos que presenten un acabado ligeramente rugoso, obtenido mediante el fratasado al inicio del fraguado. Antes de pintar, el hormigón debe estar completamente fraguado (mínimo 28 días), sin restos de agente de curado, desencofrantes, etc... y tener la porosidad suficiente para permitir el anclaje. Neutralizar la superficie con una solución de ácido clorhídrico (sulfumán) en agua al 10-15%. Lavar con abundante agua dulce y dejar secar, un mínimo de 24 horas, antes de pintar. Este sistema sirve para dar rugosidad al hormigón liso.

Sobre superficies envejecidas: Eliminar, mediante rascado, todas las zonas deterioradas del revestimiento anterior. Lavar, a continuación, con abundante agua dulce, toda la superficie, y una vez seca, proceder con el mismo sistema de pintado que en las superficies nuevas.

- Aplicación del producto.

Cuando el soporte esté preparado y seco, aplicar una primera capa de **DELTA PISCINAS CLOROCAUCHO STANDARD**, rebajando el producto con la proporción de 10% de EUROSOLV-X. A continuación, aplicar la segunda capa como producto al uso. Los porcentajes variarán cuando las condiciones de aplicación así lo requiriesen.

apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción