

ELASTICO FACHADAS

Cod. 1078 Ed.1/24

10



Hasta 10 años
De garantía



Anticarbonatación



Resistente al
moho y verdín



Descripción

Revestimiento elástico al agua fotoreticulable, antifisuras e impermeabilizante. Con aditivo de siloxanos. Aporta a las fachadas una excelente protección y durabilidad en las condiciones más exigentes.

Propiedades

- Revestimiento elástico al agua, con siloxanos, para la protección de paramentos exteriores.
- Ideal para impermeabilizar morteros monocapas.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Producto anticarbonatación según la norma UNE-EN 1504-2 2005.
- Gran poder de cubrición, otorgando una alta opacidad en dos capas.
- Muy buena adherencia sobre la mayor parte de soportes de construcción.
- Comportamiento altamente elástico, que le permite absorber fisuras de apertura hasta 2 mm. con 2 capas.
- Gran penetración en el soporte.
- Permite refuerzo con malla de vidrio.
- Reticula con la luz ultravioleta solar y está exento de pegajosidad residual.
- Permeable al vapor de agua. Hidrófugo e hidrorrepelente
- Resistente al álcalis del cemento (insaponificable).
- Totalmente lavable.
- Película resistente al moho, que evita la aparición de algas y verdín.
- Producto con mínimo impacto ambiental.
- Producto con clasificación de resistencia al fuego B-s1,d0.

Superficies de aplicación

Superficies de hormigón y derivados.

En aplicaciones sobre enfoscados de hormigón en mal estado, es posible reforzarlo con malla de fibra de vidrio (malla fina), para que resista perfectamente en la formación de nuevas fisuras en el sustrato. Altamente recomendada Para saneamiento de fachadas revocadas y de hormigón con grietas como pintura de fachadas y donde se requiere una alta resistencia a la intemperie. Para decoración de paredes y techos, en interiores, ofreciendo buena resistencia al lavado.

Características técnicas

Color:	Blanco, Base y colores
Ligante:	Resina acrílica 100% fotoreticulante.
Densidad:	1,32 - 1,42 k/l. (según color)
Sólidos en peso:	62 - 65% (según color)
Materia fija a 105°C:	59,1
pH:	8,5
Viscosidad:	18*103 cps.+/- 20
Dilución:	Agua
Elongación ruptura:	300%
Adherencia:	1,7 Mpa.
Resistencia a la tracción:	1,7 Mpa.
Absorción al agua:	25,3%.
Doblado a -5°C:	Después de doblar las probetas en ángulo de 180°, no se observa ni rotura ni grietas.
Envejecimiento térmico:	Alargamiento a la rotura después del envejecimiento 120%. Resistencia a la tracción: 5,4 Mpa.
Impermeabilidad:	Impermeable según NF T 30.701.
Permeabilidad:	Factor de resistencia al vapor de agua μ , 190.
Secado:	Al tacto: 2 - 3 horas a 20°C. Total: 24 horas a 20°C.
Repintado:	A partir de las 24 horas.
Rendimiento teórico:	4 - 5 m ² /l y capa Si hay fisuras: fisuras de hasta 1mm: 0.50L/m ² .; fisuras de hasta 2mm: 0.95L/m ² .
Aplicación:	Brocha, Rodillo o airless.
Condiciones de aplicación:	La temperatura del ambiente debe ser superior a 5°C.
COV's:	< 20g/l

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo

Obra nueva (hormigón):

- Dejar fraguar completamente el hormigón.
- Eliminar lechada de fraguado, sales solubles, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Aplicar una capa de "Fijasol agua". Dejar secar 2-4 horas a 20°.
- Aplicar dos o más capas de ELASTICO FACHADAS . Dejar secar 24 horas entre capas.

Restauración y mantenimiento:

- Eliminar impermeabilizaciones viejas en mal estado, suciedad, polvo, etc.
- Aplicar una capa de "Barniz Fijador". Dejar secar 6-8 horas a 20°.
- Aplicar dos o más capas de ELASTICO FACHADAS Dejar secar 24 horas entre capas.

Si el soporte presenta trazas de humedad elevadas o si el soporte contaminación de moho o verdín, limpiar bien y aplicar la "Pintura Anticriptogámica" diluida al 50%. No utilizar agua no potable, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente, ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento.

Puede armarse con malla o velo de fibra de vidrio si fuera necesario.

Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.