

# SOETAM RF-3000

## BASE W0, BASE W1 y BASE N



Código de producto: V373BS

### Descripción

Base de recubrimiento para paramentos verticales como capa de acabado, basada en una emulsión acuosa de copolímeros acrílicos, cargas y pigmentos seleccionados, recomendada para uso exterior e interior. Posee aditivos conservantes de la película seca frente al moho.

### Datos Técnicos

|   |   |
|---|---|
| <b>Naturaleza</b>                           | Acrílica Estirénica                             |
| <b>Acabado</b>                              | Mate  |
| <b>Uso</b>                                  | Exterior – Interior                             |
| <b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>           | Blanco y semitransparente                       |
| <b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>         | 1,57 Kg/l (W0), 1,51Kg/l (W1) y 1,41 Kg/l (N)   |
| <b>Rendimiento (UNE 48282)</b>              | 9 m <sup>2</sup> /l (50 micras de espesor seco) |
| <b>Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)</b>     | 30 – 60 minutos                                 |
| <b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>  | 6 – 8 horas                                     |
| <b>Métodos de Aplicación</b>                | Brocha, rodillo y airless                       |
| <b>Diluyente</b>                            | Agua  |
| <b>Condiciones de aplicación, HR&lt;80%</b> | +10°C - +30°C                                   |
| <b>Teñido</b>                               | Tinte al agua universal                         |
| <b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>  | 45 %  |
| <b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>             | 2004/42/IIA (c) (2010) 40g/l Max. COV's 18 g/l  |
| <b>Presentación</b>                         | Envase de 4L y 15L                              |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### Recomendaciones Generales

Remover bien el contenido del envase, antes de usar.  
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.  
No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.  
No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio, pueden aparecer manchas de distinto color, lagrimeos (baba de caracol, etc.). PINTURAS EUROSOL, no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones. Téngase especial atención a aquellos colores oscuros, pues algunos de ellos son más susceptibles a que se produzcan los fenómenos antes indicados, razón de más para observar las indicaciones y precauciones señaladas.

## Modo de Empleo

### Superficies no preparadas:

*En superficies en buen estado:* aplicar una primera capa diluida con un 10 – 15% de agua, aplicando una segunda sin diluir.

*Sobre superficies en mal estado:* sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

*Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado:* es recomendable aplicar una primera capa de SOETAM BARNIZ FIJADOR ACRÍLICO, según las indicaciones de su respectiva ficha técnica.

### Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado:

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 10 – 15% de agua, después aplicar la segunda capa sin diluir.

### Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de actualización: 20.11.2024

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

V373BS – SOETAM RF-3000 Base W0, Base W1 y Base N



**PINTURAS EUROSOL, S.L.U.**

Avda. Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049