eurotex®

FICHA TÉCNICA

Rev.1: Junio 2014

IRIPLAST RUGOSO

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento rugoso para todo tipo de obras (hormigón, fibrocemento, ladrillo, cemento, etc...) basado en un copolímero acrílico en dispersión, pigmentos inorgánicos estables a la intemperie y extenders cuidadosamente seleccionados, que le confieren unas buenas propiedades de dureza e impermeabilización, con un acabado texturado decorativo, de muy fácil aplicación a rodillo.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Impermeable al agua de lluvia.
- Muy buena resistencia a la erosión.
- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Buena dureza y buen poder cubriente.
- Buen índice de blancura.
- Buena lavabilidad..
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta.
- Pigmentos inorgánicos estables totalmente a la luz e intemperie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ligante
Acrílico-estirenado

Diluyente
Agua

Materia fija en peso U.N.E. 48087
81 %

Densidad U.N.E. 48098
1.6 +/- 0.10 kg./l

Viscosidad Krebs Stormer a 25º U.N.E. 48076
No medible

Poder de cubrición a 100 micras húmedas
99 %

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas
1-2 m^2/kg

Tiempos de secado U.N.E. 48086
Al tacto: 2 horas.

Intervalo de repintado U.N.E. 48086
Aprox. 6-8 h..

Acabado
Mate texturado

Color U.N.E. 48103
Blanco

PRESENTACIÓN:

Envasado: Se presenta en envases de 5 y 25 kg.

APLICACIONES:

- Al exterior: se aplicará sobre fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales, en patios de luces,...
- Al interior: se aplicará en cajas de escaleras, pasillos y todo tipo de habitaciones en viviendas, en pasillos de oficinas, locales públicos, fábricas, etc...

ÚTILES PARA APLICACIÓN:

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, llana o calderín a baja presión, previa agitación del producto, para evitar decantaciones de los minerales de mayor densidad y con las diluciones respectivas.
La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35ºC es de 12 meses.

PRECAUCIONES:

Aplicar con temperaturas entre 5 y 35º C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse entre estos límites. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

eurotex®

FICHA TÉCNICA

Rev.1: Junio 2014

IRIPLAST RUGOSO

MODO DE EMPLEO:

Tratamiento del soporte.

Superficies nuevas de hormigón y sus prefabricados, etc.:
Dejar fraguar completamente el hormigón (28 días mínimo). Eliminar la lechada de fraguado, sales solubles, polvo, grasa, aceite y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Superficies ya pintadas de hormigón, fibrocemento, etc.:
Eliminar el polvo y materiales disgregables mediante procedimientos mecánicos o manuales. Las superficies pintadas en mal estado, deberán eliminarse completamente mediante chorro de agua a alta presión o chorro de agua más abrasivo. No se recomienda utilizar en los trabajos de limpieza productos químicos de naturaleza ácida o alcalina ya que podrían dañar irreversiblemente al soporte de base.

Sobre otro tipo de soportes:
Debe comprobarse previamente la solidez y anclaje de la pintura, así como diagnosticar la naturaleza del soporte con el fin de evitar posibles incompatibilidades, ya que Eurotex no puede garantizar el comportamiento de productos ajenos.

Aplicación del producto.

Imprimación:
Aplicar una capa de **EUROFIJADOR EUROTEX (AL AGUA)** diluido una parte por 4 de agua si la superficie presenta un aspecto firme, seco, absorbente y compacto.

Acabado:

Sobre superficies nuevas, aplicar una primera mano de IRIPLAST RUGOSO diluyendo hasta un 15% con agua, según la textura deseada, dejándola secar convenientemente y aplicar, a continuación, una cantidad mínima de producto de 0.5kg/m^2 a rodillo. Para conseguir un perfecto sellado, recomendamos depositar primero el producto en la pared con un rodillo de lana de pelo largo, extendiéndolo bien, comenzando de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Seguidamente, con un rodillo de espuma de cerdas abiertas, empapado con el mismo producto, proceder el acabado final. Tras el fijador de fondo, se procederá a las capas de acabado, de la misma forma. La dilución será acorde con los requerimientos de las condiciones del trabajo.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.