



**seiMARK**

**seinec**

**SEINEC, S.A.**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Pág.1 de 1**

**Edición 20**

**Fecha 01/2020**

**MALLA SEIPROTEC – NET / MALLA PROTECCIÓN FACHADAS**

**Tejido:**

Monofilamento de HDPE con ojales tejidos colocados cada 5 cm a lo largo del orillado.

**Refuerzo lateral:** Si

**Color:** Verde, blanco, azul.

**Resistencia a la Tracción:**

Longitudinal: 850 KNw

Transversal: 825 KNw

**Resistencia a la deformación:** daN 45,4 UNI 9405/89

**Resistencia a la trama:** daN 12,4 UNI 9405/89

**Tratamiento UV:** kyl 300 UNI ISO 4892/85

**Tasa de reducción de viento:** 5,8%

**Índice de inflamabilidad:**

Instalado: CLASS 2 in accordance rule CSE/RF 1/75/4 and CSE/RF 2/75/A

En Stock: CLASS 4 in accordance rule CSE/RF 1/75/4 and CSE/RF 2/75/A

Medidas y formatos de presentación disponibles:

Detallados en página nº 10 del folleto Seimark.

**SEINEC, S.A.**

Pol. Ind. Can Mora Nord C/. África, 20 nave 4B  
08459- St. Antoni de Vilamajor (Barcelona)  
Tel. 902 627 881 Fax: 93 845 18 47  
[www.seinec.com](http://www.seinec.com) - [seinec@seinec.com](mailto:seinec@seinec.com)

**seiMARK**

