




0602 Banakril Mate Sedoso

F2

Descripción Revestimiento en dispersión acuosa basada en resinas de copolímeros de acetato de vinilo y veova, de máxima calidad y con pigmentos seleccionados, para la decoración y protección de exteriores e interiores.

Propiedades

- Impermeable al agua de lluvia
- Permeable al vapor de agua
- Resistente a los rayos U.V.
- Lavable
- Antimoho para la protección del film
- Máximo rendimiento
- Ignífuga M1 (UNE23727/90)
- Perfecta adherencia
- Buena cubrición



Acabado	Mate Sedoso y gama colores carta Fachadas
Color	Blanco
Viscosidad	98 - 110 K.U.
Sólidos	50% (valor medio estadístico).
Secado	½ hora a 20°C. y humedad ambiental del 50%.
Repintado	2 - 4 horas.
Rendimiento	10 m2/l. para conseguir un espesor de película seca de 50 micras.
Diluyente	Agua
Limpieza	Agua
Densidad	1,450 Kg/L +/- 0.02
COV	1g/l Cat (A/c) (75g/40g/l)

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Los soportes de hormigón o mortero deben estar totalmente fraguados. Con objeto de evitar las eflorescencias salinas se recomienda que previo al pintado se realice un cepillado y lavar a continuación con una solución de ácido clorhídrico al 10% o de sulfato de zinc al 10%. Aclarar con agua dulce abundantemente. Dejar secar completamente antes de empezar a pintar. Si la superficie a limpiar presenta mohos, algas, hongos, etc, previo al pintado se deberá realizar un saneamiento de la superficie aplicando una solución de agua con lejía al 10%. Aclarar a continuación con abundante agua dulce y dejar secar completamente antes de pintar. Se recomienda la utilización de productos dotados o reforzados con Antimoho. Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Sobre soportes nuevos y sin pintar aplicar una primera mano de Sellakril diluido con dos o tres partes de agua o una mano de Banakril Mate Sedoso diluido con



0602 Banakril Mate Sedoso

F2

5% de agua. Acabar con dos manos de Banakril Mate Sedoso a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.

Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en buen estado, aplicar dos manos de Banakril Mate Sedoso a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.

Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en mal estado, eliminar la pintura vieja y tratar como si fuera superficie nueva.

Miscible en cualquier proporción con Banakril Satinado para obtener grados de brillo intermedios.

No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5°C. O en superficies calientes bajo la acción de los rayos solares.

La garantía de aplicación de fachadas será emitida tras la finalización de la obra y la correspondiente verificación del proceso aplicativo.

Presentación 15 Litros / 10 Litros / 4 Litros / 750 ml

Sistema Tintométrico ☒ SI



Seguridad No precisa etiquetado de seguridad.

Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado (2 años). Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol y de las heladas.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso sí hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

