



0502 Banapoxi Acabado

11

Descripción Esmalte epoxi poliamida de dos componentes, de elevada dureza y resistencia a la abrasión, para la aplicación tanto en interiores como en exteriores sobre estructuras metálicas, suelos y paredes de hormigón.

Propiedades

- Elevada dureza
- Resistente a la abrasión
- Resiste la acción de numerosos productos químicos
- Resiste la acción de disolventes y grasas
- Anticorrosivo
- Antipolvo

Acabado	Brillante
Color	Blanco, Gris, rojo óxido y verde. Y Sistema Tintométrico Industrial
Viscosidad	100 - 150 " C.F. Nº4 Mezcla
Solidos	Aprox. 55% (Dependiendo de colores)
Secado	3 horas a 20°C tacto 16 horas duro
Repintado	24 horas mínimo 7 días máximo
Rendimiento	10m ² /l para conseguir un espesor de 50 micras.
Diluyente	Diluyente Epoxi
Limpieza	Diluyente Epoxi
Densidad	1,350 Kg/L (mezcla) +/- 0.02
COV	427g/l Cat (A/j) (550g/500g/l)



Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido de ambos componentes, y mezclarlos enérgicamente. Relación mezcla en peso 86:14 (4:1 aprox. Vol). Una vez mezclado el producto se deberá dejar un periodo de inducción de 15 minutos previo a la aplicación. La vida de mezcla del producto es de 8 horas, el resto mezclado y no utilizado en ese periodo deberá ser desechado.

Las superficies a pintar deben encontrarse secas, limpias y libres de grasas y polvo. Puede aplicarse a brocha, rodillo, pistola aerográfica o airless con boquillas de 15-21 pulgadas y presiones de al menos 180 Kg/m². Sobre soportes de hierro aplicar previamente una imprimación anticorrosiva epoxi. Si la superficie es de hormigón, asegurarse que su grado de humedad no sobrepase el 12%. Para el pintado de suelos, donde se requiere la máxima adherencia, debe aplicarse un chorreo ligero o un ataque con ácido (una parte de ácido clorhídrico con tres de agua). Lavar abundantemente con agua limpia y dejar secar. Aplicar una primera mano diluida con un 20% de Diluyente epoxi, para asegurar la penetración de la pintura.

En aplicaciones al exterior se deberá tener en cuenta una pérdida de brillo producido por el caleo característico de las pinturas epoxi sometidas a la acción de los rayos solares.





0502 Banapoxi Acabado

I1

Presentación 15 Litros (12,3A+ 2,7B) 4 Litros
(3,27A+0,73B)

Sistema Tintométrico SI



Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto. Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso sí hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

