

FICHA TÉCNICA

Español

Ensayo	Norma	Unidades	Valores medios
Absorción de agua	EN 14617-1:2013	%	0,05-0,07 W3
Densidad aparente		Kg/m3	2100-2400
Resistencia a la flexión	EN 14617-2:2016	Mpa	30-70 Mpa F4
Resistencia a la abrasión (pulido)	EN 14617-4:2012	Mm	27-32 A3
Resistencia química	EN 14617-10:2012		C4
Resistencia al manchado (vino, café, cola, cemento)			No obvious effect
Coefficiente de dilatación térmica	EN 14617-11:2005	°C-1	15,0-29,0x10-6
Resistencia al deslizamiento (pulido)	EN 14231:2003	SRV en húmedo	9
		SRV en seco	53-63
Resistencia a la compresión	EN 14617-15:2005	Mpa	190-250
Estabilidad dimensional	EN 14617-12:2012	Mm	0,0-0,02 A

Los valores en esta hoja técnica son indicativos y por lo tanto no vinculantes. Para mayor información póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

English

Teste	Standard	Unit	Range of Values
Water Absorption	EN 14617-1:2013	%	0.05-0.07 W3
Apparent Density		Kg/m3	2100-2400
Flexural Strength	EN 14617-2:2016	Mpa	30-70 Mpa F4
Resistance to Deep Abrasion	EN 14617-4:2012	Mm	27-32 A3
Chemical resistance	EN 14617-10:2012		C4
Stain resistance (wine, coffee, cola, cement)			No obvious effect
Coefficient of linear thermal expansion	EN 14617-11:2005	°C-1	15.0-29.0x10-6
Slip resistance (polished)	EM 14231:2003	SRV Wet	9
		SRV Dry	53-63
Compressive Strength	EN 14617-15:2005	Mpa	190-250
Dimensional Stability	EN 14617-12:2012	mm	0.0-0.02 A

The values in this technical sheet are indicative and therefore non-binding. For more information please contact our technical department.

FICHA TÉCNICA

Português

Teste	Norma	Unidade	Tabela Valores
Absorção de água	EN 14617-1:2013	%	0,05-0,07 W3
Densidade aparente		Kg/m3	2100-2400
Resistência à Flexão	EN 14617-2:2016	Mpa	30-70 Mpa F4
Resistência à Abrasão	EN 14617-4:2012	Mm	27-32 A3
Resistência Química	EN 14617-10:2012		C4
Resistência à Mancha (vinho, café, cola, cimento)			Nenhum efeito óbvio
Coefficiente de dilatação térmica linear	EN 14617-11:2005	°C-1	15.0-29.0x10-6
Resistência ao deslizamento (polido)	EM 14231:2003	SRV molhado	9
		SRV seco	53-63
Resistência à compressão	EN 14617-15:2005	Mpa	190-250
Estabilidade Dimensional	EN 14617-12:2012	mm	0,0-0,02 A

Os valores nesta ficha técnica são indicativos e, portanto, não vinculativos. Para mais informações, entre em contato com nosso departamento técnico.