

APLICACER

Porcelánico Blanco/Gris C2TE S1

Adesivo ligante misto deformável para assentamento de grés porcelânico em interiores e exteriores. Deslizamento vertical reduzido e grande aderência.



Adesivo especial para porcelanato



Flexível



Pavimentos radiantes e refrescantes

DESCRIÇÃO

Adesivo cimentício classificado segundo a norma UNE EN 12004 como C2TE S1. Desenvolvido para a colocação de porcelanato e revestimentos cerâmicos de baixa absorção. Adesivo composto por ligantes hidráulicos que lhe conferem elevada aderência e ligantes químicos que aumentam consideravelmente a resistência ao cisalhamento, bem como uma excelente humedecimento e reduzido deslizamento, conseguindo uma total garantia de acabamento.

APLICAÇÕES

Colocação de todo o tipo de ladrilhos cerâmicos em pavimentos e revestimentos interiores e exteriores. Aquecimento radiante e pavimentos refrescantes. Para formatos superiores a 40x40 cm2 deverá ser utilizada a técnica de dupla colagem.

SUORTES

Suportes convencionais, rebocos e pavimentos em argamassa de cimento. O suporte deve ser resistente, perfeitamente assente e limpo de pó, tinta, óleo, etc.

MODO DE EMPLEO



1. Adicionar água e misturar manual ou mecanicamente até obter uma consistência homogênea e trabalhável.
2. Deixe a massa repousar durante 5 minutos e volte a amassar antes de aplicar.
3. Espalhar a pasta sobre o suporte em áreas não superiores a 2 m², penteando com uma espátula adequada. Caso seja necessária dupla colagem, estenda-a também no verso da peça.
4. Colocar as peças cerâmicas sobre o produto fresco, pressionando-as suavemente para obter um contacto completo em toda a superfície, aplainando os sulcos.
5. Deixar uma junta de, pelo menos, 1,5 mm no interior e 5 mm no exterior. Aguarde 24 horas para rejuntar azulejos e 48 horas para pavimentos.
6. Respeitar as juntas perimetrais e estruturais. Em pavimentos interiores deixar juntas divisórias a cada 50m² e 30m² no exterior.

APLICACER Porcelánico Blanco/Gris C2TE S1

Rev - 09/2024

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Em revestimentos exteriores não ultrapassar os 2m de altura.
- Para suportes de gesso utilizar aplicaCer Especial Yeso ou aplicarCer Capa Gruesa Extra evitando rebocos mortos e rebocos fracos.
- Não aplicar quando existe risco de geadas ou tempo chuvoso, nem com temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 35°C.
- Em condições climáticas extremas (vento e temperaturas elevadas) a secagem ocorre mais rapidamente do que o normal, provocando uma redução do tempo de aplicação aberto.
- Com temperaturas elevadas, ventos e suportes muito absorventes, é aconselhável humedecer o suporte e esperar que a película de água desapareça antes de aplicar o produto.
- Verifique periodicamente se não há formação de película superficial no adesivo estendido, caso contrário será necessário voltar a penteá-lo ou retirá-lo e aplicar novo produto;
- Verifique a pegajosidade da pasta levantando periodicamente qualquer azulejo instalado e observando se está bem aderido.
- Utilize no prazo de 1 ano a contar da data da embalagem e guarde em local coberto e seco na sua embalagem original fechada, protegido da humidade.
- Siga as instruções da norma UNE-EM 138002 ao aplicá-la.

APRESENTAÇÃO

O **aplicaCer Porcelánico Blanco/Gris C2TE S1** apresenta-se em sacos de papel de 25 kg com película plástica anti-humidade, expedidos em paletes encolhíveis de 1.600 kg (64 sacos).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência	Pó branco/cinza
Granulometria	<1mm
Densidade do pó	1,4 Kg/l
Densidade da pasta - 1,5 kg/l	1,5 Kg/l
Água para amassar	6,2 - 6,72 l/saco
Colar vida	3 horas
Tempo de abertura	30 minutos
Tempo de regulação	25 minutos
Deslizamento	≤0,5 N/mm ²
COV'S	A+ N° 15/11142-2151-1
Adesão em condições normais	≥2 N/mm ²
Adesão após ciclo da água	≥1 N/mm ²
Adesão após ciclo térmico	≥2 N/mm ²
Adesão após ciclo de congelação/descongelação	≥1 N/mm ²
Adesão após 30 minutos	≥1 N/mm ²
Deformação transversal	≥2,5 mm
Desempenho	
- Colagem simples	3-4 Kg/m ²
- Dupla colagem	6-8 Kg/m ²

Dados em condições normais de laboratório 23 ±2°C e 50 ± 5% HR <0,2 m/s

OBSERVAÇÃO

As recomendações de utilização são baseadas no nosso conhecimento e experiência. Os dados técnicos foram obtidos em condições normais de laboratório e podem variar em função das condições de instalação. Dado que as condições de aplicação não são por nós controláveis, a informação constante desta ficha não implica responsabilidade da empresa.