

FORTIUM® 303 SúperSuelos®

FORTIUM® 505 The Power

FORTIUM® 707 TheMonster

DESCRIÇÃO

Protetores de chão de cartão compactado de alta resistência, respiráveis e baixa permeabilidade.

Papel-cartão Kraft SUPER RESISTENTE: Papel Kraft de 1ª qualidade, feito de polpa virgem (100% natural) de alta gramatura e grande resistência.

A sua produção segue as normas PEFC para a Gestão Florestal Sustentável.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Valores típicos a HR 50% e 23°C:

PROPIEDAD	U.	MÉTODO TEST	F-303	F-505	F-707
Sustancia	g/m2	ISO 536	135	225	400
Conten. humedad	%	on-line	8	8	8
Espesor	µm	ISO 534	180	310	565
SCT, CD	kN/m	ISO 9895	2.6	4.15	7.3
Fuerza al estallido	kPa	ISO 2758	610	960	1290
Cobb ₆₀	g/m2	ISO 535	30	30	30

Valores garantidos a HR 50% y 23°C:

PROPIEDAD	U.	MÉTODO TEST	F-303	F-505	F-707
Sustancia	g/m2	ISO 536	135	225	400
Tolerancia en sustancia	%	ISO 536	+/- 3	+/- 4	+/- 4
Tolerancia humedad	%	on-line	+/-1.5	+/-1.5	+/-1.5
SCT, CD	kN/m	ISO 9895	2.15	3.6	6.3
Fuerza al estallido	kPa	ISO 2758	555	835	1200
Scott Bond	J/m2	Tappi T 833	185	185	185
Cobb ₆₀ ext.	g/m2	ISO 535	≤ 40	≤ 40	≤ 40
Cobb ₁₈₀₀ ext.	g/m2	ISO 535	≤ 155	≤ 155	≤ 155

- **Produto amigo do ambiente e reciclável:**

Além de ser 100% reciclável, , este artigo é endossado pela certificação PEFC "para Manejo Florestal Sustentável".

- **RESPIRABILIDADE**

A gama Fortium® é feita de papel respirável, permitindo proteger a evaporação no processo de cura das superfícies, sem perder as suas propriedades anti-humidade.

Respeite as instruções do fabricante do revestimento em relação aos tempos de secagem.

APRESENTAÇÃO

- Bobinas standard de 90 cm de largura.
- Disponível em diferentes metragens.

Dicas de armazenamento:

Recomenda-se armazenar o produto em local fresco e seco, bem ventilado e afastado da luz solar direta para evitar desnaturalização.

GESTÃO DE RESÍDUOS: Eliminar de acordo com a legislação estadual e local aplicável ao papel.

IMPORTANTE

As informações mencionadas acima representam valores médios resultantes de amostras de produção e não constituem garantia de resultado final.

Antes de usar o produto, o usuário deve realizar seus próprios testes para determinar a adequação e adequação do produto para sua aplicação particular, nas condições reais de operação e de acordo com seus próprios requisitos.